

به نام خدا

# بتن سنگین

## ۱- مقدمه

- امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ، بتن به یکی از پر مصرف ترین مواد برای تولید و ساخت انواع سازه ها تبدیل شده است.
- بتن با داشتن خواص فیزیکی و مکانیکی متنوع جزء انتخاب های اولیه برای طرح سازه های مختلف با کاربریهای متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد .

## از لحاظ وزن:

بتن به صورت کلی به سه دسته **بتن سبک** ، معمولی و **بتن سنگین** تقسیم می شود که در ادامه به بررسی خواص ، نحوه رفتار و طرح بتن سنگین می پردازیم.

- سولفات باریم:  $3500 \text{ Kg/m}^3$
- مگنتیت:  $3900 \text{ Kg/m}^3$
- آهن یا سرب: تا  $6400 \text{ Kg/m}^3$

## جدول ۱- مشخصات انواع سنگدانه‌های مورد استفاده در بتن‌های سنگین

جرم حجمی بتن ( $kg/m^3$ )	چگالی	توصیف	مصالح
۲۸۸۰-۳۱۲۰	۳/۴-۳/۸	سنگ آهن آبدار	لیمونیت (Limonite) ژئوتیت (Geothite)
۳۲۸۰-۳۶۰۰	۴/۰-۴/۴	سولفات باریم	باریت (Barite) ایلمنیت (Ilmenite)
۳۴۴۰-۳۸۴۰	۴/۲-۵/۰	سنگ آهن	هماتیت (Hematite) مگنتیت (Magnetite)
۴۹۷۰-۵۶۰۰	۶/۵-۷/۵	ساجمه-گلوله، دم قیچی و غیره	فولاد-آهن



# دلایل اضافه قیمت بتن سنگین


- حفاری معدن
- حمل مصالح
- شکستن دانه بندی مصالح
- هزینه حمل و نقل
- استهلاک سریع دستگاه های سنگ شکن و اختلاط بتن

## ۲- نقش اصلی بتن سنگین

- \* ساخت وزنه های تعادلی (بتن های وزنی)
- \* در موارد نیاز به افزایش بار مرده سازه، (بدون افزایش حجم)  
(در مواقعی که در فضای کم به وزن زیادی نیاز داریم)
- \* جلوگیری از تشعشع اشعه X و گاما و پرتو های نوترون
- \* شتاب دهنده های ذرات ، آزمایش های رادیو ایزوتروپ و ...
- \* تولید سوخت هسته ای و نگهداری زباله های هسته ای  
(radiation attenuation)

مکلین و مارتنز (۱۹۶۴) ، شیفر (۱۹۷۳) ، جایگر (۱۹۷۵) ، شیلتون و همکاران (۱۹۸۴) ، کاپلان (۱۹۸۹) ، در کتابهای خود بیان می کنند که بتن سنگین، به عنوان یک ماده بسیار عالی و پر تنوع، به عنوان **ماده حفاظتی** مورد توجه می باشد و مورد استفاده قرار می گیرد .


# جلوگیری از تشعشع




(سهولت در ساخت و هزینه کم در ساخت و نگهداری)

- \* سرب
- \* آهن
- \* گرافیت
- \* پلی اتیلن
- \*  بتن







# چرا بتن سنگین؟

- ✓ حجم کمتر نسبت به بتن معمولی
- ✓ میزان عبور اشعه کمتر نسبت به بتن معمولی با همان حجم
- ✓ ضریب انبساط حرارتی پایین
- ✓ مقاومت در برابر سایش
- ✓ مدول الاستیسیته بالا
- ✓ تغییر شکل الاستیک و خزش پایین
- ✓ مقاومت فشاری بالا

## ۲-۱- تعریف بتن سنگین

براساس تعریف [ACI Committee 304](#) بتن سنگین، بتنی است که اساساً دارای **وزن مخصوص بزرگتری** نسبت به بتن های ساخته شده با سنگدانه های معمولی میباشد و معمولاً با استفاده از سنگدانه های سنگین ساخته شده است.


با توجه به این که بتن سنگین به **عنوان وزنه های باسکولی** نیز مورد استفاده قرار میگیرد اما عمدتاً برای **حفاظت سازه های تحت تاثیر تشعشعات هسته ای** استفاده می شود .

زمانی که بتن سنگین برای **جذب اشعه های گاما** استفاده میشود، چگالی مصالح از اهمیت ویژه های برخوردار است .

## ۳- انواع سنگدانه های مورد استفاده در ساخت بتن سنگین

سنگدانه ها معمولاً ، حداقل ۷۵٪ حجم بتن را تشکیل می دهند و بنابراین اثر مهمی بر روی خواص آن دارند. همچنین انواع خاصی از سنگدانه ها برای بهبود بخشیدن به خواص تضعیف کنندگی بتن و یا کاهش دادن ضخامت حفاظ های بتنی استفاده میشود .

## ۳-۱- سنگدانه های معدنی



- بوکسیت

- سرپانتین

- گوتیت

- لیمونیت

سنگدانه های آبدار طبیعی



## Typical aggregates

Heavy Aggregate	Composition <sup>§</sup>	Specific Gravity <sup>†</sup>		Percent by weight	
		Coarse pieces	Fine sand	Iron	Fixed water
Ilmenite	Fe, Ti, O, etc.	4.50	4.60	40	0
Limonite-goethite	2Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·3H <sub>2</sub> O	3.45	3.70	55	11
Magnetite	Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> , etc.	4.50	4.55	60	1
Magnetite	Hydrous iron	4.30	4.34	60	2-5
Barite	>92 percent BaSO <sub>4</sub>	4.20	4.24	1-10	0
Barite	>90 percent BaSO <sub>4</sub>	4.28	4.31	<1	0
Ferrophosphorous**	Fe <sub>3</sub> P, Fe <sub>2</sub> P, FeP	6.30	6.28	70	0
Steel aggregate		7.78		99	0
Iron shot			7.50	99	0

\*Source: Reference 4.

†Material water-saturated, with its surface dry.

§In some instances the composition may be more important than the specific gravity if the aggregate's attenuation characteristics are good.

\*\*Ferrophosphorous when used in portland cement concrete will generate flammable and possibly toxic gases that can develop high pressures if confined.

رایج ترین سنگدانه های سنگین مصرفی در ساخت

سپر محافظ در مقابل تشعشع ← مگنیت و ایلمنیت می باشد،

در ساخت وزن های تعادلی ← باریت و سنگدانه های فولادی

به کار میروند.

در بعضی موارد ترکیبی از سنگدانه های فوق الذکر مثلا به صورت ترکیب از جنس

مگنتیت و ریزدانه از جنس تراشه های فولادی نیز به کار می رود .



نمونه ای از باریت دلیجان

Elements	Aggregate type			
	Cement	Gravel	Baryte	Ilmenite
TiO <sub>2</sub>	0.01	0.02	0.38	21.4
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.0	1.02	0.02	65.74
FeO	0.02	0.5	0.1	0.68
SiO <sub>2</sub>	21.5	95.1	0.1	5.86
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.1	1.5	1.8	3.52
BaO	0.45	0.05	0.62	0.1
BaSO <sub>4</sub>	0.1	0.04	90.1	0.05
SiO <sub>3</sub>	0.01	0.02	4.8	0.74
CaO	63.5	0.1	0.05	0.2
MgO	3.8	0.2	0.05	0.1
L.O.I.	1.4	0.1	1.90	1.06

ترکیب شیمیایی سیمان، سنگدانه طبیعی، باریت و ایلمینیت

## سرب

سرب ، عنصری سنگین ، سمی و چکش خوار است که دارای رنگ خاکستری کدری می باشد. هنگامی که تازه تراشیده شده ، سفید مایل به آبی است، اما در معرض هوا به رنگ خاکستری تیره تبدیل میشود.

از سرب در سازه های ساختمانی ، خازنهای اسید سرب ، ساچمه و گلوله استفاده شده و نیز بخشی از آلیاژهای لحیم ، پیوتر و آلیاژهای گدازپذیر میباشد.

## ۴. مشخصات استاندارد ASTM برای سنگدانه های ویژه

بسیاری از مشخصات استاندارد ASTM که برای سنگدانه های معمولی به کار می- رود برای سنگدانه های ویژه در ساخت بتن نیز قابل کاربرد است.

**ASTM-C9** on Concrete and Concrete Aggregates

**ASTM-C638** Standard Descriptive Nomenclature of Constituents of  
Aggregates for Radiation-Shielding Concrete و

**ASTM-C637**. Standard Specification for  
Aggregates for Radiation-Shielding Concrete 1

## ۵- طرح اختلاط بتن سنگین

- نسبت آب به مواد سیمانی حداقل ۰/۳۷ و حداکثر ۰/۶
- در صورت استفاده از فوق روان کننده، حداکثر تا ۱ درصد
- استفاده از مواد هوازا در صورتی که بتن در برابر سیکل های ذوب و یخبندان شدید قرار ندارد توصیه نمیشود .

- استفاده از خاکستر بادی با توجه به استاندارد ASTM C618

- استفاده از پوزولان طبیعی و ژل میکروسیلیس با توجه به استاندارد

ASTM C618




## Typical proportions for heavyweight concrete



Conventionally placed concrete

Density (unit weight), lb/ft <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	Compressive strength, age 3 months psi (MPa)	Cement, lb/ft <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	Heavy aggregate, lb/ft <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )				Mix water, lb/ft <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	Water content*	
			Fine		Coarse			Minimum	Maximum
300 (4810)	5000 (34.5)	23.5 (376)	Iron shot	195 (3120)			12.0 (192)	3.5 (56)	12.0 (192)
			Magnetite	70 (1120)					
300 (4810)	4870 (33.6)	24.1 (386)	Ferrophospho- rous	92 (1470)	Ferrophospho- rous	171 (2740)	12.7 (203)	3.6 (58)	12.7 (203)
262 (4200)	5350 (36.9)	23.7 (380)	Ferrophospho- rous	70 (1120)	Ferrophospho- rous	70 (1120)	12.8 (205)	3.6 (58)	12.8 (205)
			Barite	35 (560)	Barite	50 (800)			
232 (3720)	6500 (44.8)	24.3 (389)	Magnetite	86 (1380)	Magnetite	110 (1760)	11.5 (184)	5.7 (91)	13.5 (216)
222 (3560)	6000 (41.4)	19.3 (309)	Barite	86 (1380)	Barite	105 (1680)	11.6 (186)	2.9 (46)	11.6 (186)
219 (3510)	6500 (44.8)	24.9 (399)	Hydrous iron ore	82 (1310)	Hydrous iron ore	100 (1600)	12.0 (192)	9.2 (147)	17.5 (280)
190 (3040)	5750 (39.6)	20.9 (335)	Serpentine	50 (800)	Magnetite	106 (1700)	13.0 (208)	9.1 (146)	19.0 (304)

Density (unit weight), lb/ft <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	Compressive strength, age 3 months psi (MPa)	Cement, lb/ft <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	Heavy aggregate, lb/ft <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )				Mix water, lb/ft <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	Water content* lb/ft <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	
			Fine		Coarse			Minimum	Maximum
 <u>Preplaced-aggregate method</u>									
346 (5540)	3000 (207)	20.6 (330)	Magnetite	44 (700)	Punchings	270 (4330)	11.3 (181)	3.5 (56)	11.8 (189)
300 (4810)	5000 (34.5)	19.8 (317)	Magnetite	42 (670)	Magnetite	67 (1070)	10.9 (175)	4.1 (66)	12.0 (192)
					Punchings	160 (2560)			
263 (4210)	6000 (41.4)	22.2 (356)	Limonite	28 (450)	Limonite	60 (960)	12.2 (195)	13.0 (208)	21.9 (351)
					Punchings	140 (2240)			
262 (4200)	4800 (33.1)	19.8 (317)	Magnetite	42 (670)	Magnetite	122 (1950)	10.9 (175)	4.7 (75)	12.6 (202)
					Punchings	67 (1070)			
245 (3920)	— —	19.5 (312)	Serpentine	23 (370)	Serpentine	48 (769)	9.8 (157)	— —	— —
					Punchings	145 (2320)			
244 (3910)	5000 (34.5)	17.5 (280)	Magnetite	37 (590)	Magnetite	180 (2880)	9.7 (155)	4.8 (77)	11.9 (191)
215 (3440)	5000 (34.5)	22.7 (364)	Limonite	29 (460)	Limonite	28 (450)	12.5 (200)	10.9 (175)	20.0 (320)
					Magnetite	122 (1950)			

\*Maximum water content is water weight when concrete is wet. Minimum water content is amount left after drying to constant weight at 185 F (85 C). Difference between the maximum water content and the amount of mix water added is the water of crystallization held by the aggregate. The difference between the minimum water content and the water of crystallization is the water retained by the hardened cement paste.

## روشهای اختلاط و بتن ریزی

از متداولترین روشهای اختلاط و بتن ریزی بتن سنگین میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

- ( ۱ ) **روشهای مرسوم** : اغلب از روشهای مرسوم اختلاط و بتن ریزی استفاده می شود ، اما باید از اضافه بار کردن مخلوط کن پرهیز کرد ، به ویژه در مورد سنگدانه های بسیار سنگینی همچون ذرات پانچی فولادی اندازه محموله را باید تا حدود ۵۰٪ ظرفیت اسمی مخلوط کن کاهش داد .

(۲) **روشهای سنگدانه پیش آکنده** : از این روشها می توان برای ریختن بتن معمولی و سنگین در فضاهای محدود و در اطراف اقلام تو کار استفاده کرد .

بدین ترتیب جداشدگی سنگدانه درشت به ویژه ذرات پانچی و ساچمه های فولادی به حداقل کاهش پیدا می کند. همچنین با این روش جمع شدگی ناشی از خشک شدن کاهش یافته و بتنی با جرم مخصوص و ترکیب یکنواخت ساخته می شود .

# مقاومت

## ۷-۱- مقاومت در برابر حرارت

بررسی آزمایش انجام شده در دیپارتمان تشعشعات هسته ای قاهره:

- اندازه نمونه های مکعبی :  $600 \times 400 \times 400$  میلی متر
- حداکثر دمای آزمایش  $1000$  درجه سانتیگراد
- نرخ افزایش دما  $10$  درجه سانتیگراد در دقیقه
- مصالح معدنی از نوع دانه بندی خوب

### Proportional mix designs of different types of concrete

Type of concrete	Materials used				
	Cement content [kg/m <sup>3</sup> of concrete]	Fine aggregate (<5 mm) [kg/m <sup>3</sup> of concrete]	Coarse aggregate (5–20 mm) [kg/m <sup>3</sup> of concrete]	Mixing water (W/C = 40%) [l/m <sup>3</sup> of concrete]	Super plasticizer (sikament-163) [l/m <sup>3</sup> of concrete]
Gravel	400	750	1125	160	–
Baryte	400	1236	1510	160	1.5
Ilmenite	400	1041	1933	160	2.1

### Physical properties of different types of studied concrete

Type of concrete	Physical properties		
	Slump (according to ASTM C-149-90a) [mm]	Density after 28 days [kg/mm <sup>3</sup> ]	Absorption % after 28 days (ASTM C462-90)
Gravel	100–120	$2.35 \times 10^{-6}$	3.75
Baryte	50–70	$3.25 \times 10^{-6}$	2.8
Ilmenite	20–30	$3.45 \times 10^{-6}$	2.5



Maximum compressive strength (MPa) of different types of concrete at different temperatures (°C)

Type of concrete	Temperature				
	25 °C	250 °C	500 °C	750 °C	950 °C
Gravel	44	36.79	18.2	6.58	0.0
Baryte	47	43.95	28.25	15.0	6.77
Ilmenite	51	47.58	43.2	29.92	13.44

## ۷-۲ - مقاومت فشاری و کارایی

بررسی آزمایش انجام شده در **دانشگاه قم** :

- اندازه نمونه های مکعبی :  $150 \times 150 \times 150$  میلی متر
- حداکثر دمای آزمایش ۴۰ درجه سانتیگراد
- بتن ساخته شده با **سنگدانه های مگنتیت**
- سیمان پرتلند تیپ ۲

نتایج دانه بندی مصالح درشت دانه مصرفی

اندازه الک	37.5mm	25mm	19mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm	
شن با $D_{max}=25mm$	۱۰۰	۹۶	۷۳	۴۸	۳۶	۰	درصد عبوری
شن با $D_{max}=12.5mm$	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۶۰	۰	درصد عبوری

نتایج دانه بندی مصالح ریز دانه مصرفی

اندازه الک	No.4	No.8	No.16	No.30	No.50	No.100	
ماسه نوع ۱	۱۰۰	۹۴	۶۶	۴۰	۱۳	۲.۳	درصد عبوری
ماسه نوع ۲	۱۰۰	۹۰	۶۱	۴۱	۲۲	۲.۳	درصد عبوری
ماسه نوع ۳	۱۰۰	۸۳	۶۳	۴۳	۲۴	۲.۳	درصد عبوری
ماسه نوع ۴	۱۰۰	۸۱	۵۶	۴۷	۳۰	۲.۳	درصد عبوری

طرح اختلاط برای ماکزیمم اندازه دانه ۲۵mm

کد طرح	دانه بندی ماسه	آب (kg)	سیمان (kg)	ماسه (kg)	شن (kg)
SP 25-1	نوع ۱	۲۰۲	۵۰۵	۱۰۷۲	۱۶۱۶
SP 25-2	نوع ۲	//	//	//	//
SP 25-3	نوع ۳	//	//	//	//
SP 25-4	نوع ۴	//	//	//	//

طرح اختلاط برای ماکزیمم اندازه دانه ۱۲.۵ mm

کد طرح	دانه بندی ماسه	آب (kg)	سیمان (kg)	ماسه (kg)	شن (kg)
SP 12.5-1	نوع ۱	۲۳۰	۵۷۵	۹۹۵	۱۳۶۷
SP 12.5-2	نوع ۲	//	//	//	//
SP 12.5-3	نوع ۳	//	//	//	//
SP 12.6-4	نوع ۴	//	//	//	//

نتایج آزمایشات اسلامپ و مقاومت فشاری


کد طرح	اسلامپ بتن (mm)	مقاومت فشاری $\text{kg/cm}^2$		
		۷روزه	۲۸روزه	۴۲روزه
SP 25-1	۳۰	۳۴۹	۴۶۳	۴۸۰
SP 25-2	۴۰	۳۶۰	۴۸۶	۴۸۹
SP 25-3	۴۵	۳۶۹	۴۸۹	۴۹۸
SP 25-4	۳۰	۳۸۴	۵۰۳	۵۱۵
SP 12.5-1	۴۰	۳۶۷	۴۶۷	۴۸۴
SP 12.5-2	۴۴	۳۷۲	۴۷۷	۴۸۹
SP 12.5-3	۷۰	۳۶۱	۴۸۳	۴۹۸
SP 12.6-4	۶۰	۳۹۲	۴۹۳	۵۱۰

## ۷-۳ - مقاومت در برابر تشعشعات

بررسی آزمایش انجام شده در دانشگاه امام خمینی :

- اندازه نمونه های مکعبی :  $150 \times 150 \times 150$  میلی متر
- نسبت آب به سیمان ۰/۴
- بتن ساخته شده با ذرات پانچی فولاد چربی زدایی شده
- سیمان پرتلند تیپ ۲ با مقاومت ملات استاندارد  $350 \text{ kg/cm}^2$
- وزن مخصوص بتن  $2700 \text{ kg/m}^3$

عکس به وسیله اشعه X از نمونه های بتنی با شدت پایین ( سمت راست بتن سنگین و سمت چپ بتن معمولی)





عکس به وسیله اشعه X با شدت نسبتاً بالا از نمونه های بتنی ( سمت راست بتن سنگین و سمت چپ بتن معمولی)





عکس به وسیله اشعه X با شدت بسیار بالا از نمونه های بتنی ( سمت راست بتن سنگین و سمت چپ بتن معمولی)

۱- بخشی، نعمت ا...، طراحی و ساخت بتن های سنگین و حاوی یور برای حفاظت پرتوهای نوترون و گاما در شتاب دهنده های پروتونی، پایان نامه کارشناسی ارشد، (اساتید راهنما دکتر علی مهدوی، دکتر غلامرضا رئیس علی)، (استاد مشاور سرکار خانم ناهید حاجیلو)، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۵.

۲- کومار مهتا، پ، مونته نیرو، ج.م.، تکنولوژی بتن پیشرفته، رضایانپور، علی اکبر، قدوسی، پرویز، گنجیان، اسماعیل، چاپ اول، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (۱۳۸۳).

3. ACI Committee 211, "standard practice for normal, heavy weight, and mass concrete (ACI 211.1-91)", american concrete institute, (2002).

4. ACI committee 304, "heavy concrete, measuring, mixing, transporting, and placing (ACI 304.3R-96)", Detroit, american concrete institute, (1996).

5. Kaplan, M.F, "concrete radiation shielding", First published, London, Longman, capt (5,6,8,9), (1989).

6. McClain, S., Martens, J., "on the utilization of heavy concrete for radiation shielding", Annals of Nuclear Energy, Volume 23, Issue 3, P.195-206, (1964).

7. Akkurt, I. et al, "The Shielding of  $\gamma$ -rays by Concrete Produced with Barite", Progress in Nuclear Energy, Vol. 46, Issue 1, P, 1-11, (2005).

8. Akkurt, I, et al, "Radiation shielding of concretes containing different aggregates", Cement and Concrete composites, Volume 28, Issue 2, P. 153-157, (2006).

9. American Society for Testing and Materials, "Annual Book of ASTM Standards", Significance of tests and properties of concrete and concrete making materials, United States, ASTM special publication, Vol. 04.01, 04.02, (2002).

**10-K. Sakr and E. EL-Hakim “Effect of high temperature or fire on heavy weight concrete properties” Atomic Energy Authority, Hot Laboratory Center, Radiation Protection Department, P.O. Box 135759, Kalubiyah , Cairo-A.R.E., Egypt 2004**