


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هیدراسیون سیمان \updownarrow
آب




بتن =

Concrete




- احاطه شدن دانه هاي سنگي
توسط خمير سيمان
Dispersion of Aggregates



Range of Particle Sizes



-اندازه هاي متنوع
دانه هاي سنگي



مصالح بتن

سیمان‌های پرتلند پنج گانه




سیمان‌های ویژه.

سیمان‌های پرتلند پنج گانه

کلینکر،

مشخصات شیمیایی الزامی سیمان های پرتلند

CaO ، SiO_2 ، Al_2O_3 و Fe_2O_3



- ۱) سیمان پرتلند نوع یک (I)، یا سیمان پرتلند معمولی، که با نماد «پ-۱» نشان داده می‌شود. سیمان پرتلند نوع یک، خود به سه نوع «۱-۳۲۵»، «۱-۴۲۵» و «۱-۵۲۵» تقسیم می‌شود.
- ۲) سیمان پرتلند نوع دو (II)، یا سیمان پرتلند اصلاح شده، که با نماد «پ-۲» نشان داده می‌شود.
- ۳) سیمان پرتلند نوع سه (III)، یا سیمان زود سخت شونده، که با نماد «پ-۳» نشان داده می‌شود.
- ۴) سیمان پرتلند نوع چهار (IV)، یا سیمان با حرارت زایی کم، که با نماد «پ-۴» نشان داده می‌شود.
- ۵) سیمان پرتلند نوع پنج (V)، یا سیمان مقاوم در برابر سولفات، که با نماد «پ-۵» نشان داده می‌شود. سیمان‌های پرتلند را به صورت کیسه‌ای بسته‌بندی و مصرف کرده و یا به صورت فله‌ای مصرف می‌کنند.





Figure 4-14. Compounds in cement


Cement Particle

Stage 3: Hardening



Early Stage of Hydration

Hydration Stages (25 °C)




مشخصات فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند

نوع سیمان پرتلند					ویژگی فیزیکی	
۵	۴	۳	۲	۱		
۲۸۰۰	۲۸۰۰	۳۲۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	حداقل مقدار مجاز	سطح مخصوص، به دست آمده از آزمایش بلین (Cm ² /gr)
۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	حد اقل مقدار مجاز	زمان گیرش اولیه به دست آمده از آزمایش با سوزن ویکا (دقیقه)
۶	۶	۶	۶	۶	حد اکثر مقدار مجاز	زمان گیرش نهایی، به دست آمده از آزمایش با سوزن ویکا (ساعت)

مشخصات مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند

نوع سیمان پرتلند							ویژگی مکانیکی	
۵	۴	۳	۲	۱				
				-۵۲۵	-۲۲۵	۳۲۵		
				۱	۱	۱-	مقاومت فشاری	نمونه بیست و
۲۷/۰	۱۸/۰	-	۳۱/۵	۵۲/۵	۴۲/۵	۳۲/۵	حداقل	هشت روزه
-	-	-	-	-	۶۲/۵	۵۲/۵	مجاز	N/mm ²


 مقاومت فشاری
 نمونه سه روزه
 ۲۴/۰ N/mm²

میانگین حداقل ۴ آزمون

تواتر نمونه برداری از سیمان های پرتلند

حداقل ماهی یک بار،

هر محموله وارده به کارگاه

تسمه نقاله یا لوله انتقال سیمان هر ۴۰ تن

تخلیه سیمان از سیلو، به ازای هر یکصد تن

۵ کیلو گرم نمونه

کیسه های سیمان، به ازای هر ۵ تن سیمان کیسه ای

یک کیسه

ضوابط پذیرش سیمان های پرتلند

مشخصات شیمایی الزامی سیمان های پرتلند


مشخصات فیزیکی الزامی سیمان های پرتلند

یک آزمون یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمون متوالی

مشخصات مکانیکی الزامی سیمان های پرتلند

دو آزمون متوالی یا میانگین نتایج حاصل از سه آزمون متوالی

ضوابط الزامی بسته بندی، حمل و نقل، انبار کردن و مصرف سیمان های کیسه ای



رطوبت و مواد خارجی
پاره نشود.


به ترتیب ورود به انبار مصرف شوند

مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد به یکدیگر چسبانیده شوند.


با فاصله ۵۰ تا ۸۰ میلیمتر از یکدیگر

در مناطق خشک








تعداد و ارتفاع مجاز
بر روی هم چین در
مناطق خشک



تعداد و ارتفاع مجاز
بر روی هم چین در
مناطق مرطوب







مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد

۸ پاکت و ۱/۲ متر

در مناطق خشک

۱۲ پاکت ۱/۸ متر

مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد

۴۵ روز

در مناطق خشک

۹۰ روز

با یک بار غلتانیدن







ضوابط الزامی انبار کردن و مصرف سی‌مان های فله

سیلوهای استاندارد

طاق زدن سیمان

هوای فشرده متورم ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سیلوها

حداکثر ۹۰ روز پس از تولید

سیمان‌های ویژه.

سیمان پرتلند سفید

سیمان پرتلند رنگی

پ.پ

پ.پ.و

سیمان پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند روباره‌ای یا سرباره‌ای

سیمان بنایی

سیمان پرتلند آمیخته



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۷۵۱۸-۱

چاپ اول

۱۳۹۳

INSO

17518-1

1st.Edition

2014

سیمان - قسمت ۱: ویژگی‌ها

Cement - Part 1: Specifications

– گروه ۱: CEM I سیمان پرتلند؛

– گروه ۲: CEM II سیمان پرتلند آمیخته؛

– گروه ۳: CEM III سیمان سرباره؛

– گروه ۴: CEM IV سیمان پوزولانی؛

– گروه ۵: CEM V سیمان مرکب.

منبع :

EN 197-1: 2011, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

کلینکر سیمان پرتلند (K)

سرباره دانه‌ای^۱ (S)

پوزولان طبیعی (P)

مواد پوزولانی (P و Q)

که با عملیات حرارتی فعال شده

پوزولان طبیعی کلسینه شده (Q)

خاکسترهای بادی^۱ (V و W)

خاکستر بادی سیلیسی (V) میزان سیلیسیم اکسید واکنش‌زا نباید کم‌تر از ۲۵٫۰ درصد وزنی باشد.

خاکستر بادی آهکی (W) نباید بیش‌تر از ۲۵ درصد وزنی، سیلیسیم اکسید فعال داشته باشد.

شیل پخته^۱ (T)

دوده سیلیسی (D)

سنگ آهک (L و LL)

پ- میزان کل کربن آلی (TOC) هنگامی که طبق استاندارد EN 13639 تعیین می‌شود، باید با یکی از معیارهای زیر مطابقت داشته باشد:

- ۱- برای LL: نباید از ۰٫۲ درصد وزنی بیش‌تر باشد.
- ۲- برای L: نباید از ۰٫۵ درصد وزنی بیش‌تر باشد.

جدول ۱- تعداد ۳۵ نوع محصول خانواده سیمان‌های معمول

اجزای افزودنی فرعی	ترکیبات (درصد وزنی ^۱)										علامه	نام محصول	گروه اصلی	
	اجزای اصلی													
	سنگ آهک		رس یا شیل پخته T	خاکستر بادی		پوزولان		دوده سیلیس D	سرباره کوره بلند S	کلینکر K				
L	LL	آهکی W		سیلیسی V	طبیعی P	کلسینه Q								
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵-۱۰۰	CEM I-O	معمولی	سیمان پرتلند	گروه ۱ CEMI
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵-۱۰۰	CEM I-SR0	ضد سولفات فرا ویژه		
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵-۱۰۰	CEM I-SR3	ضد سولفات ویژه		
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵-۱۰۰	CEM I-SR5	ضد سولفات		
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵-۱۰۰	CEM I-SR10	ضد سولفات متوسط		
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۶-۲۰	۸۰-۹۴	CEM II/A-S	سیمان پرتلند سرباره‌ای	گروه ۲ CEMII	
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱-۳۵	۶۵-۷۹	CEM II/A-S			
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	۶-۱۰	-	۹۰-۹۴	CEM II/A-D	سیمان پرتلنددوده سیلیسی		
۰-۵	-	-	-	-	-	۶-۲۰	-	-	-	۸۰-۹۴	CEM II/A-P	سیمان پرتلند پوزولانی		
۰-۵	-	-	-	-	-	۲۱-۳۵	-	-	-	۶۵-۷۹	CEM II/B-P			
۰-۵	-	-	-	-	-	-	۶-۲۰	-	-	۸۰-۹۴	CEM II/A-Q			
۰-۵	-	-	-	-	-	-	۲۱-۳۵	-	-	۶۵-۷۹	CEM II/B-Q			
۰-۵	-	-	-	-	۶-۲۰	-	-	-	-	۸۰-۹۴	CEM II/A-V	سیمان پرتلند خاکستر بادی		
۰-۵	-	-	-	-	۲۱-۳۵	-	-	-	-	۶۵-۷۹	CEM II/B-V			
۰-۵	-	-	-	۶-۲۰	-	-	-	-	-	۸۰-۹۴	CEM II/A-W			
۰-۵	-	-	-	۲۱-۳۵	-	-	-	-	-	۶۵-۷۹	CEM II/B-W			
۰-۵	-	-	۶-۲۰	-	-	-	-	-	-	۸۰-۹۴	CEM II/A-T	سیمان پرتلند		
۰-۵	-	-	۲۱-۳۵	-	-	-	-	-	-	۶۵-۷۹	CEM II/B-T	شیل پخته		

جدول ۱- ادامه

اجزای افزودنی فرعی		ترکیبات (درصد وزنی الف)										علامه	نام محصول	گروه اصلی	
		اجزای اصلی													
		سنگ آهک		رس یا شیل پخته T	خاکستر بادی		پوزولان		دوده سیلیس D	سرباره کوره بلند S	کلینگر K				
L	LL	آهکی W	سیلیسی V		طبیعی P	کلسینه Q									
۰-۵	-	۶-۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰-۹۴	CEM II/A-L	سیمان پرتلند آهکی	ادامه CEMII	
۰-۵	-	۲۱-۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵-۷۹	CEM II/B-L			
۰-۵	۶-۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰-۹۴	CEM II/A-LL			
۰-۵	۲۱-۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵-۷۹	CEM II/B-LL			
۰-۵	۱۲-۲۰									۸۰-۸۸	CEM II/A-M	سیمان پرتلند مرکب ^۲			
۰-۵	۲۱-۳۵									۶۵-۷۹	CEM II/B-M				
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶-۶۵	۳۵-۶۴	CEM III/A	سیمان سرباره‌ای	گروه ۳ CEMIII		
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶-۸۰	۲۰-۳۴	CEM III/B				
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱-۹۵	۵-۱۹	CEM III/C				
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶-۸۰	۲۰-۳۴	CEM III/B-SR				
۰-۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱-۹۵	۵-۱۹	CEM III/C-SR				
۰-۵	-	-	-	۱۱-۳۵				-	۶۵-۸۹	CEM IV/A	سیمان پوزولانی ^۲			گروه ۴ CEMI V	
۰-۵	-	-	-	۳۶-۵۵				-	۴۵-۶۴	CEM IV/B					
۰-۵	-	-	-	-	۲۱-۳۵		-	-	-	۶۵-۷۹		CEM IV/A-SR			
۰-۵	-	-	-	-	۳۶-۵۵		-	-	-	۴۵-۶۴		CEM IV/B-SR			
۰-۵	-	-	-	-	۱۸-۳۰			-	۱۸-۳۰	۴۰-۶۴		CEM V/A	سیمان مرکب ^۲		گروه ۵ CEMV
۰-۵	-	-	-	-	۳۱-۴۹			-	۳۱-۴۹	۲۰-۳۸		CEM V/B			

الف- مقادیر موجود در این جدول مربوط به اجزای اصلی و فرعی می‌باشد.

ب- نسبت دوده سیلیسی به ۱۰ درصد محدود می‌شود.

پ- این سیمان که تحت عنوان سیمان ویژه دریایی نیز به کار می‌رود برای مناطقی که در معرض سولفات و کلر به صورت توأم می‌باشد مناسب است.

ت- در سیمان‌های پرتلند آمیخته CEMII/A-M و CEMII/B-M، سیمان‌های پوزولانی CEMIV/A-SR و CEMIV/B-SR و سیمان‌های مرکب CEMV/A و CEMV/B، اجزای اصلی به جز کلینگر برحسب نام سیمان باید اظهار گردد.

جدول ۲- الزامات فیزیکی و مکانیکی

انقباض ^۳ سولفات ۱۴ روزه (درصد)	سلامت			نرمی ^۳ (سانتی متر مربع بر گرم)	زمان گیرش اولیه (دقیقه)	مقاومت فشاری (مگا پاسکال)			رده مقاومتی				
	انقباض ^۳ به روش لوشاتلیه (میلی متر) (اختیاری)	انقباض ^۳ به روش اتوکلاو (درصد) (الزامی)	انقباض ^۳ به روش اتوکلاو (درصد) (الزامی)			مقاومت استاندارد		مقاومت اولیه					
						۲۸ روزه		۲ روزه		۷ روزه			
۰٫۰۴	≤ ۱۰	≤ ۰٫۲	≤ ۰٫۸	۲۸۰۰ تا ۳۶۰۰	≥ ۷۵	≤ ۵۲٫۵	≥ ۳۲٫۵	≥ ۱۲٫۰	-	۳۲٫۵ L الف			
								≥ ۱۶٫۰	-	۳۲٫۵ N			
								-	≥ ۱۰٫۰	۳۲٫۵ R			
								≥ ۱۶٫۰	-	۴۲٫۵ L الف			
				≥ ۲۸۰۰	≥ ۴۵	-	≥ ۵۲٫۵	≥ ۶۰	≤ ۶۲٫۵	≥ ۴۲٫۵	-	≥ ۱۰٫۰	۴۲٫۵ N
								≥ ۶۰	≤ ۶۲٫۵	≥ ۴۲٫۵	-	≥ ۲۰٫۰	۴۲٫۵ R
								-	-	≥ ۵۲٫۵	-	≥ ۱۰٫۰	۵۲٫۵ L الف
								-	-	≥ ۵۲٫۵	-	≥ ۲۰٫۰	۵۲٫۵ N
-	-	-	-	-	-	≥ ۳۰٫۰	۵۲٫۵ R						
ISIRI۱۱۷۹۰	EN196-3	ISIRI۳۹۰	ISIRI۳۹۱	EN196-3	ISIRI۳۹۳			روش آزمون					

الف- این رده مقاومتی فقط برای سیمان‌های CEM III تعریف شده است.

ب- الزام نرمی برای سیمان‌های گروه ۳ کاربرد ندارد.

پ- این خصوصیت فقط برای سیمان CEM I-SR5 الزامی است و چنانچه محدودیت انقباض سولفات ۱۴ روزه رعایت شود، محدودیت C3A جدول ۴ در نظر گرفته نمی شود. بدیهی است انقباض مربوط به سیمان‌های CEM I-SR0 و CEM I-SR3 باید به مراتب کمتر از ۰٫۰۴ درصد باشد، اما در حال حاضر معیار روشنی برای آن ارائه نشده است.

ت- این الزام برای سیمان‌های گروه ۱ کاربرد ندارد.



مثال ۳: سیمان پرتلند مرکب حاوی (۱۲ تا ۲۰) سرباره دانه‌ای (S)، خاکستر بادی سیلیسی (V) و سنگ آهک (L) یا رده مقاومتی ۳۲٫۵ و مقاومت اولیه سریع به صورت زیر نشان داده می‌شود:

CEM II/A-M(S-V-L)-32.5 R

مثال ۴: سیمان مرکب حاوی (۱۸ تا ۳۰) درصد وزنی سرباره دانه‌ای (S) و (۱۸ تا ۳۰) درصد وزنی خاکستر بادی سیلیسی (V) رده مقاومتی ۳۲٫۵ و مقاومت اولیه معمولی به صورت زیر نشان داده می‌شود:

CEM V/A (S-V)-32.5 N



سیمان پرتلند سفید

۳۰۰۰	حداقل مقدار مجاز	سطح مخصوص به دست آمده از آزمایش بلین (Cm^2/gr)
۴۵	حداقل مقدار مجاز	زمان گیرش اولیه، به دست آمده از آزمایش با سوزن و یکا (دقیقه)
۸	حداکثر مقدار مجاز	زمان گیرش نهایی، به دست آمده از آزمایش با سوزن و یکا (ساعت)
۳۱/۵		مقاومت فشاری نمونه مکعبی به بعد ، پس از ۲۷ روز قرار گیری در آب

سیمان پرتلند رنگی

مواد رنگی معدنی بی اثر شیمیایی به سیمان پرتلند

قرمز، قهوه‌ای و سیاه
رنگ های دیگر

سیمان معمولی
سیمان سفید



سیمان پرتلند پوزولانی

پوزولان‌های طبیعی

پ.پ

مصارف عمومی

حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ درصد وزنی

پ.پ.و

بتن‌های حجیم

تهاجم شیمیایی

۱۵ درصد تا ۴۰ درصد

سیمان پ.پ.و	سیمان پ.پ.		
۳۲۰۰	۳۰۰۰	سطح مخصوص به دست آمده از آزمایش بلین (Cm ² /gr)	
۶۰	۶۰	حداقل مقدار مجاز	زمان گیرش اولیه به دست آمده از آزمایش با سوزن ویکا (دقیقه)
۷	۷	حداکثر مقدار مجاز	زمان گیرش نهایی به دست آمده از آزمایش با سوزن ویکا (ساعت)
۲۷۵	۳۰۰	مقاومت فشاری نمونه مکعبی به بعد 50 mm و ۲۸ روزه	

سیمان پرتلند روباره‌ای یا سرباره‌ای

۱۵ تا ۹۵ درصد

سیمان بنایی

فقط در ملات و مانند آن

در بتن و بتن‌آرمه مجاز نیست

آب آشامیدنی مزه یا بوی مشخصی ندارد، و تمیز و صاف است

آب غیر آشامیدنی

pH نباید کمتر از ۵ یا بیشتر از ۸/۵

مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه با آب غیر آشامیدنی ۹۰ درصد آب مقطر
زمان گیرش اولیه خمیر سیمان نباید بیش از یک ساعت

تواتر نمونه برداری

1. در ابتدای کار
2. پس از هر بار تغییر منبع تامین آب

ضوابط پذیرش آب های غیر آشامیدنی

یک آزمون یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمون متوالی

ضوابط حمل و نقل، نگهداری و ذخیره کردن آب مصرفی در بتن

خزه ها و مواد آلی

جدول ۹-۱۰-۱۸ حداکثر مقدار مجاز مواد زیان آور در آب مصرفی در بتن

ردیف	نوع ماده زیان آور	شرح مصرف	شماره استاندارد ایران برای روش آزمون مربوط	حداکثر مقدار مجاز (وزنی) (ppm)
۱	ذرات معلق جامد	بتن پیش تنیده در هر شرایط محیطی	-	۱۰۰۰
۲		بتن غیر مسلح و بدون آرماتور	-	۲۰۰۰
۳		بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم و متوسط	-	۲۰۰۰
۴		بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و بسیار شدید و فوق العاده شدید	-	۱۰۰۰
۵	کل مواد محلول در آب	بتن پیش تنیده در هر شرایط محیطی	-	۱۰۰۰
۶		بتن غیر مسلح و بدون اقلام فلزی مدفون	-	۳۵۰۰
۷		بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم و متوسط	-	۲۰۰۰
۸		بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و بسیار شدید و فوق العاده شدید	-	۱۰۰۰
۹	کل یون کلرید (Cl ⁻)	بتن پیش تنیده در هر شرایط محیطی	-	۵۰۰
۱۰		بتن غیرمسلح و بدون آرماتور و بدون اقلام فلزی مدفون	-	۱۰۰۰۰
۱۱		بتن آرمه در شرایط محیط شدید و بسیار شدید و فوق العاده شدید	-	۵۰۰
۱۲		بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم و متوسط	-	۱۰۰۰
۱۳	کل یون سولفات (SO ₄ ²⁻)	بتن غیر مسلح و بدون آرماتور ولی دارای مواد آلومینیومی یا فلزات غیر مشابه یا دارای قالب‌های گالوانیزه	-	۱۰۰۰
۱۴		بتن پیش تنیده در هر شرایط محیطی	-	۱۰۰۰
۱۵		بتن آرمه در هر شرایط محیطی	-	۱۰۰۰
۱۶		بتن غیر مسلح و بدون اقلام فلزی مدفون	-	۳۰۰۰
۱۷	قلیایی معادل	در تمامی انواع بتن‌ها	-	۶۰۰

توضیحات جدول:

توضیح ۱- منظور از قلیایی معادل، میزان وزنی ($Na_2O + 0.658K_2O$) است.




دانه های سنگی: ۷۰ تا ۸۵٪ وزن ۶۰-۷۵٪ حجم بتن -

- طبیعی
- نیمه مصنوعی
- مصنوعی
- شکسته
- رودخانه ای
- نشسته
- نشسته
- سطح دانه ها
- شکل دانه ها




















fam.de









دانه بندی سنگدانه ها-



A




B



C

شکل ۴-۵: نمایش پراکندگی دانه‌ها در مخلوطهای بتن چسبنده.



سنگدانه
25mm



سنگدانه
19.5mm



ترکیب
سنگدانه



شکل ۴.۴ سطح مایع در استوانه‌های مدرج، که نشانگر مقدار فضای خالی است، برای حجم‌های مطلق یکسان از سنگدانه‌های با دانه‌های یکنواخت اما اندازه‌های مختلف، ثابت است. وقتی اندازه‌های مختلف با یکدیگر ترکیب می‌شوند، مقدار فضای خالی کاهش می‌یابد. در این شکل‌ها، مقیاس رعایت نشده است.

دانه بندی سنگدانه ها-

آب و سیمان لازم

کار آیی


اقتصادی بودن

تخلخل – پیوسته نبودن




شماره اندازه	اندازه اسمی (الکهای یا سوراخهای مربعی)
1	3/8 تا 1/2 in. (9.5 تا 37.5 mm)
2	2/8 تا 1/2 in. (6.3 تا 37.5 mm)
357	2 in. تا No. 4 (50 تا 4.75 mm)
467	1 1/2 in. تا No. 4 (37.5 تا 4.75 mm)
57	1 in. تا No. 4 (25.0 تا 4.75 mm)
67	3/4 in. تا No. 4 (19.0 تا 4.75 mm)
7	1/2 in. تا No. 4 (12.5 تا 4.75 mm)
8	3/8 in. تا No. 4 (9.5 تا 4.75 mm)
3	2 تا 1 in. (50.0 تا 25.0 mm)
4	1 1/2 تا 3/4 in. (37.5 تا 19.0 mm)

درصد رد شده
(درسی)



اندازه‌های استاندارد الک با شبکه‌های مربعی


شکل ۲-۴: منحیثها حدود مشخص شده را توسط آزمایش ASTM C۲۳ برای دانه‌های ریز و چهار شماره اندازه (اندازه‌های دانه‌بندی) برای دانه‌های درشت‌شان می‌دهند.



- احاطه شدن دانه هاي سنگي
توسط خمير سيمان





Dispersion of Aggregates







SSD

حالت:	خشک شده در گوره	خشک شده در هوا	اشباع با سطح خشک	خیس یا تر
				
رطوبت کل:	صفر	کمتر از قابلیت جذب	برابر با قابلیت جذب	بیش از جذب آب

شکل ۷.۴ شرایط رطوبتی سنگدانه‌ها.

- خواص حرارتی دانه ها کوآرتز ۵۷۵ درجه منبسط

- تمیز بودن دانه ها چسبندگی خمیر سیمان به دانه ها

- مقاومت سایشی دانه ها (لس آنجلس)

- واکنش قلیایی های سیمان با سنگدانه های
دارای سیلیس فعال

- یخ زدن و ذوب شدن

سنگدانه

ماسه

mm ۴/۷۵

طبق تعریف، «بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه» عبارت است از اندازه کوچکترین الکی که حداکثر ۱۰ درصد وزنی سنگدانه روی آن باقی بماند.

محدودیت بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت

یک پنجم کوچکترین بعد داخلی قالب بتن

یک سوم ضخامت دال

سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها

سه چهارم ضخامت پوشش روی میلگردها

۳۸ میلیمتر در بتن آرمه

۶۳ میلیمتر در بتن غیر مسلح

ضریب نرمی ماسه (ریز دانه)

مجموع درصد تجمعی مانده روی الکهای نمره ۴ و ۸ و ۱۶ و ۳۰ و ۵۰ و ۱۰۰ بخش بر ۱۰۰
بین ۲/۳ تا ۳/۲

عبور از الک ۱۰۰ (۱۵۰ میکرون) بیشتر از ۳% کمتر از ۱۰%

درصد تجمعی عبوری از الک (%)	درصد تجمعی مانده روی الک (%)	درصد مانده روی الک (%)	مانده روی الک (gr)	الک
۱۰۰	۰	۰	۰	۱۹mm
۹۶	۴/۰	۴/۰	۲۲	نمره ۴ (۴/۷۵mm)
۸۴	۱۶/۰	۱۲/۰	۶۵	نمره ۸ (۲/۳۶mm)
۶۵	۳۵/۰	۱۹/۰	۱۰۳	نمره ۱۶ (۱/۱۸mm)
۴۳	۵۶/۹	۲۱/۹	۱۱۹	نمره ۳۰ (۶۰۰μm)
۱۴	۸۵/۹	۲۹/۰	۱۵۷	نمره ۵۰ (۳۰۰μm)
۳/۰	۹۷/۰	۱۱/۱	۶۰	نمره ۱۰۰ (۱۵۰μm)
		۳/۰	۱۶	سینی
	۲۹۴/۸	۱۰۰/۰	۵۴۲	کل
	$\frac{۲۹۴/۸}{۱۰۰} = ۲/۹۵$			مدول نرمی

دانه بندی و مدول نرمی ماسه

اندازه الک	درصد جزیی مانده هر الک	درصد تجمعی مانده روی هر الک
9.5 mm (3/8 in.)	0	0
4.75 mm (No. 4)	2	2
2.36 mm (No. 8)	13	15
1.18 mm (No. 16)	20	35
600 μm (No. 30)	20	55
300 μm (No. 50)	24	79
150 μm (No. 100)	18	97
Pan	3	—
Total	100	283

مدول نرمی $283 \div 100 = 2.83$



حداکثر میزان مجاز دانه‌های پولکی و سوزنی در سنگدانه‌های درشت

دانه‌های پولکی

اندازه کوچکترین بعد آنها کمتر از $0/6$ برابر میانگین اندازه الک‌ها

دانه‌های سوزنی

بزرگترین بعد آنها بیشتر از $1/8$ برابر میانگین اندازه الک‌ها

جدول ۹-۱۰-۱۴ حداکثر میزان مجاز دانه‌های پولکی و سوزنی در سنگدانه‌های درشت مصرفی در بتن

ردیف	شرح	حداکثر درصد وزنی سنگدانه سوزنی یا پولکی نسبت به کل نمونه	شماره استاندارد ملّی ایران برای روش آزمون مربوطه
۱	دانه‌های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه‌های مانده برروی الک $6/3$ میلی‌متر	۳۰	-
۲	دانه‌های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه‌های با حداکثر اندازه $9/5$ میلی‌متر	۴۵	-
۳	دانه‌های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه‌های با حداکثر اندازه $12/5$ میلی‌متر	۴۵	-
۴	دانه‌های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه‌های با حداکثر اندازه 19 میلی‌متر	۴۰	-
۵	دانه‌های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه‌های با حداکثر اندازه 25 میلی‌متر	۴۰	-
۶	دانه‌های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه‌های با حداکثر اندازه 38 میلی‌متر	۴۰	-

جدول ۹-۱۰-۱۵ برخی از مشخصات الزامی سنگدانه‌های مصرفی در بتن

ردیف	شرح	نوع سنگدانه	حداکثر مقدار مجاز	حداقل مقدار مجاز	شماره استاندارد ملی ایران برای روش آزمون مربوطه
۱	میزان کاهش وزن در آزمایش لس آنجلس (درصد)	شن	۵۰	-	۴۴۸
۲	میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات سدیم (درصد)	شن	۱۲	-	۴۴۹
۳	میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات سدیم (درصد)	ماسه	۱۰	-	۴۴۹
۴	میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات منیزیم (درصد)	شن	۱۸	-	۴۴۹
۵	میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات منیزیم (درصد)	ماسه	۱۲	-	۴۴۹

جدول ۹-۱۰-۱۲ حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه‌های ریز

ردیف	ماده زیان آور	حداکثر وزنی ماده زیان آور نسبت به کل نمونه
۱	کلوخ‌های رسی و ذرات سست	۳
۲	ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون (رد شده از الک نمره ۲۰۰) حاوی رس یا شیل	در بتن‌هایی که در معرض سایش قرار می‌گیرند.
		در بتن‌هایی که در معرض سایش قرار نمی‌گیرند.
۳	ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون (رد شده از الک نمره ۲۰۰) فاقد رس یا شیل	در بتن‌هایی که در معرض سایش قرار می‌گیرند.
		در بتن‌هایی که در معرض سایش قرار نمی‌گیرند.

جدول ۹-۱۰-۱۳ حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه‌های درشت

ردیف	ماده زیان آور	حداکثر وزنی ماده زیان آور نسبت به کل نمونه	شماره استاندارد ملی ایران برای روش آزمون مربوطه
۱	کلوخه‌های رسی و ذرات سست	۵	-
۲	ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون (رد شده از الک نمره ۲۰۰) حاوی رس یا شیل	۱	۴۴۶
۳	ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون (رد شده از الک نمره ۲۰۰) فاقد رس یا شیل	۱/۵	۴۴۶

سنگدانه‌های سبک مصرفی در بتن

جدول ۹-۱۰-۱۶ ویژگی فیزیکی و مکانیکی الزامی نمونه‌های بتن سازه‌ای با سنگدانه‌های سبک

ردیف	نوع بتن		حداقل مقدار میانگین مقاومت کششی در آزمایش دو نیم شدن در هشت آزمونه بتنی ۲۸ روزه (MPa)	حداقل مقدار میانگین مقاومت فشاری سه آزمونه بتنی ۲۸ روزه (MPa)
	حداکثر مقدار میانگین وزن مخصوص سه آزمونه بتنی ۲۸ روزه خشک شده در هوا (kg/m^3)			
۱	تمامی سنگدانه‌ها سبک هستند.		۲/۲	۲۸
	۱۷۶۰			
۲	تمامی سنگدانه‌ها سبک هستند.		۲/۱	۲۱
	۱۶۸۰			
۳	تمامی سنگدانه‌ها سبک هستند.		۲/۰	۱۷
	۱۶۰۰			
۴	سنگدانه‌ها، شامل سنگدانه‌های سبک و ماسه هستند.		۲/۳	۲۸
	۱۸۴۰			
۵	سنگدانه‌ها، شامل سنگدانه‌های سبک و ماسه هستند.		۲/۱	۲۱
	۱۷۶۰			
۶	سنگدانه‌ها، شامل سنگدانه‌های سبک و ماسه هستند.		۲/۱	۱۷
	۱۶۸۰			

تواتر نمونه برداری از سنگدانه‌ها

هر محموله وارده به کارگاه

دانه‌بندی سنگدانه‌های مصرفی در بتن باید هر هفته تعیین

درصد رطوبت جذب شده سنگدانه‌ها، باید هنگام عملیات ساخت بتن، هر روزه در محل تولید بتن

ضوابط پذیرش سنگدانه‌های مصرفی در بتن

یک آزمون یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمون متوالی

ضوابط حمل و نقل، تحویل و نگهداری سنگدانه‌های مصرفی در بتن

شن‌های با حد اکثر اندازه بیش از ۳۸ میلیمتر، در دو گروه کمتر و بیشتر از ۲۵ میلیمتر

اندازه ۳۸ میلیمتر یا کمتر در دو گروه کمتر و بیشتر از ۱۹ میلیمتر

حداقل ۱۲ ساعت در محل باقی مانده و سپس مصرف شود.

رطوبت سنگدانه‌ها به حد یکنواخت و پایدار برسد.

کمی قبل از اختلاط یا در حین اختلاط به بتن
مواد افزودنی معمولاً به صورت گرد یا مایع هستند

اصلاح برخی از این ویژگی‌ها بروز عیب در پاره‌ای از ویژگی‌های

تک منظوره

چند منظوره

میزان مصرف

حد اکثر ۵ درصد وزنی سیمان

کلرید کلسیم فقط در بتن بدون فولاد ۲ درصد

انواع مواد افزودنی تک منظوره

ماده افزودنی کندگیر کننده

ماده افزودنی تندگیر کننده

ماده افزودنی زود سخت کننده یا تسریع کننده زمان سخت شدگی

ماده افزودنی حباب هواساز

ماده افزودنی نگهدارنده آب

ماده افزودنی کاهنده جذب آب

انواع مواد افزودنی چند منظوره

ماده افزودنی کاهنده آب / روان کننده

ماده افزودنی کاهنده آب قوی/ روان کننده قوی، یا فوق کاهنده آب / فوق روان کننده

ماده کندگیر کننده / کاهنده آب / روان کننده

ماده افزودنی تندگیر کننده/ کاهنده آب / روان کننده

ضوابط بسته‌بندی، عرضه و انبار کردن



ضد یخ یا تسریع کننده

کلریدی: کلرید کلسیم یا کلرور کلسیم

- فقط چند درجه نقطه انجماد آب

- افزایش سرعت هیدراسیون سیمان

خطرناک - خوردگی ولی ارزان

غیر کلریدی: کلسیم مات یا کلسیم نیتريت یا کلسیم نیترات

تاثیر کمتر ولی گرانتر

CORROSION INHIBITORS

بازدارنده های خوردگی

Commercially available corrosion inhibitors include:

calcium nitrite,

sodium nitrite,

dimethyl ethanolamine,

amines,

phosphates, and ester amines

Anodic inhibitors, such as nitrites, block the corrosion reaction of the chloride- ions by chemically reinforcing and stabilizing the passive protective film on the steel; this **ferric oxide film** is created by the high pH environment in concrete. The **nitrite-ions cause the ferric oxide to become more stable.**

Dampproofing admixtures

- افزودنیهای نم بند
- Retard moisture penetration into dry concrete
- Soaps of calcium or
- ammonium stearate
- Petroleum products

They may, but generally do not, reduce the permeability of concretes that have low cementing material contents, high water-cementing materials ratios, or a deficiency of fines in the aggregate. Their use in well-proportioned mixes, may increase the mixing water required and actually result in increased rather than reduced permeability.

Permeability reducers

افزودنیهای کاهش دهنده نفوذ پذیری

(water under pressure) Decrease permeability

Latex

Calcium stearate (powder)

Some supplementary cementing materials, especially silica fume, reduce permeability through the hydration and pozzolanic-reaction process. Other admixtures that act to block the capillaries in concrete have been shown to be effective

in reducing concrete corrosion in chemically aggressive environments. Such admixtures, designed for use in high-cementing materials content/low-water-cementing materials ratio concretes, contain aliphatic fatty acid and an aqueous emulsion of polymeric and aromatic globules

Bonding admixtures or Bonding agents

چسب بتن یا افزودنیهای پیوندساز

Increase bond strength

increase the bond strength between old and new concrete

Polyvinyl chloride,
polyvinyl acetate,
acrylics

epoxy resins (ASTM C 881)

latex (ASTM C 1059)

- فوق روان کننده ها

SuperPlasticizer = 1%~3% C

Lignosulfonate

Naphthalene Sulfonate

Melamine Sulfonate

حباب زایی و کندکردن

W/C $\xrightarrow{\quad}$ W/P+C $\xrightarrow{\quad}$ W/Binder 0.5 $\xrightarrow{\quad}$ 0.35 $\xrightarrow{\quad}$ 0.3 $\xrightarrow{\quad}$ 0.25

High-Range Water reducing < 1% C

Flocculation of cement particles




Less water to lubricate the mix

SuperPlasticizer:
neutralize electric charges



Dispersion of cement particles



Cement paste particles in a flocculated structure




Fig. 6.18 Setting of Portland cement: (a) view of the beakers after 48 hours; (b) detailed view of the volume occupied by the settled particles. W: in water; L: in water + water reducer; SUP: in water + superplasticizer.

مواد جایگزین سیمان

پوزولان ها و مواد شبه سیمانی

- کاهش مصرف سیمان
- کاهش سرعت و میزان حرارت آبگیری
- افزایش مقاومت بتن
- افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذپذیری آن

پوزولان ها

پوزولان‌های طبیعی خاکستر های آتشفشانی غیر بلورین

پوزولان‌های مصنوعی یا صنعتی دوده سیلیسی
خاکستر بادی
خاکستر پوسته برنج

مواد شبه سیمانی


سرباره کوره آهنگدازی

پوزولانها

پوزولانهای طبیعی و مصنوعی



Calcium Silicate Hydrate




ماده مضر

ماده مفید

مزایا :

- اقتصاد
- کارایی
- مقاومت در برابر عوامل خوردنده
- حرارت کم

Supplementary cementitious materials



Representation of the principal cementitious materials in a SiO_2 - CaO - Al_2O_3 ternary diagram.

Silica Fume

1952 → 1972 نروژ → 1987 آمریکا


یک انقلاب در بتن

	C	W	Admix.	Slump	F'c
1973-1975	430	175	4 lit	12 cm	550
1980	400	165	6 lit + 10 kg Silica Fume	24 cm	790


Silica Fume

Microsilica

میکروسیلیس



Principle of the manufacture of silicon or ferrosilicon.



Chemical reactions taking place in the reaction zone of a furnace.


Silica Fume امتیازات

- سیلیس فعال
- آمورف بودن
- ریزدانه و فعال بودن
- پر کنندگی
- ناحیه تماس دانه ها با خمیر سیمان
- آب انداختگی


Typical chemical composition of some silica fumes (after Aitcin, 1983)

	<i>Grey silicon</i>	<i>Grey ferrosilicon</i>	<i>White ferrosilicon</i>
SiO ₂	93.7	87.3	90.0
Al ₂ O ₃	0.6	1.0	1.0
CaO	0.2	0.4	0.1
Fe ₂ O ₃	0.3	4.4	2.9
MgO	0.2	0.3	0.2
Na ₂ O	0.2	0.2	0.9
K ₂ O	0.5	0.6	1.3
Loss on ignition	2.9	0.6	1.2

سطح مخصوص ذرات میکروسیلیس $\approx 200,000. \text{ cm}^2/\text{gr}$ سطح مخصوص ذرات
خاکستر بادی ریز $\approx 20,000. \text{ cm}^2/\text{gr}$
سطح مخصوص ذرات سیمان معمولی $\approx 3,000. \text{ cm}^2/\text{gr}$




(a)



(b) $\times 50\ 000$

Fig. 6.33 Electron microscope pictures of silica fume: (a) scanning electron microscope – naturally agglomerated silica fume particles in an as-produced silica fume; (b) transmission electron microscope – dispersed individual particles.



Filler effect of silica fume according to H. Bache.







Fig. 6.36 Dense C-S-H in a silica fume concrete around an aggregate. The absence of a transition zone between the aggregate and the paste can be noticed.



Schematic representation of a blast furnace.



Schematic representation of the formation of fly ashes.



Schematic representation of the formation of fly ashes.

Typical chemical composition of some fly ashes (Aitcin *et al.*, 1986).
 Reproduced by permission of ACI

	Class F	Class F	Class C	Sulfocalcic	Sulfocalcic
SiO ₂	59.4	47.4	36.2	24.0	13.5
Al ₂ O ₃	22.4	21.3	17.4	18.5	5.5
Fe ₂ O ₃	8.9	6.2	6.4	17.0	3.5
CaO	2.6	16.6	26.5	24.0	59.0
MgO	1.3	4.7	6.6	1.0	1.8
Na ₂ O equivalent	2.2	0.4	2.2	0.8	-
SO ₃	2.4	1.5	2.8	8.0	15.1
Loss on ignition	2.0	1.5	0.6	-	-
SiO ₂ + Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	90.7	74.9	60.0	59.5	22.5
Free lime	-	-	-	-	28.0




Fig. 6.47 Plerosphere containing cenospheric particles of fly ash.

Typical chemical composition of some
blast-furnace slags (Aitcin, 1968)

	<i>French slag</i>	<i>North American slag</i>
SiO ₂	29 to 36	33 to 42
Al ₂ O ₃	13 to 19	10 to 16
CaO	40 to 43	36 to 45
Fe ₂ O ₃	< 4%	0.3 to 20
MgO	< 6%	3 to 12
S ⁻	< 1.5%	-




Fig. 6.39 Air-cooled or crystallized slag under polarized light in an optical microscope. The white prismatic crystals are melilite.

تعیین نسبت مخلوط‌های بتن معمولی

هدف از طرح مخلوط بتن، تعیین صرفه‌جویانه‌ترین و عملی‌ترین مخلوط بتنی


۱. کارایی قابل قبول بتن تازه

۲. پایایی (دوام)، مقاومت، و ظاهر یکنواخت بتن سخت شده

۳. صرفه‌جویی


انتخاب مشخصه‌های مخلوط

روند نمایی انتخاب نسبت اجزای بتن و ارائه اسناد و مدارک مربوطه



شکل ۴.۷ روند نمایی انتخاب نسبت اجزای بتن و ارائه اسناد و مدارک مربوطه

رابطه بین مقاومت و نسبت آب به سیمان



-مقاومت

-دوام

W/C

قانون آبرامز

W/C \nearrow \Rightarrow strength \searrow

جدول ۱.۷ نسبت‌های آب به سیمان حداکثر برای شرایط محیطی گوناگون.^۱

دوام

شرایط محیطی	حداکثر نسبت وزنی آب به سیمان برای بتن معمولی
بتنی که با به‌کار بردن مواد شیمیایی یخ‌زدا در برابر یخ زدن و آب شدن محافظت می‌شود.	نسبت آب به سیمان بر پایه مقاومت، کارایی، و نیازهای پرداخت کردن انتخاب می‌شود.
بتن آب‌بند: (الف) بتن در تماس با آب شیرین (ب) بتن در تماس با آب شور یا آب دریا	۰٫۵۰ ۰٫۴۵
بتن در معرض یخ زدن و آب شدن در شرایطی مرطوب ^۲ (الف) جدول‌ها، نهرها، نرده‌ها، و مقاطع نازک بتنی (ب) سایر اعضا (پ) در صورت وجود مواد شیمیایی یخ‌زدا	۰٫۴۵ ۰٫۵۰ ۰٫۴۵
به منظور حفاظت در برابر خوردگی بتن مسلح در معرض نمک‌های یخ‌زدا، آب شور، آب دریا، یا ترشح این مواد	۳ ۰٫۴۰

دوام

جدول ۲.۷ ضوابط مربوط به بتن در تماس با محلول‌های حاوی سولفات.^۱

بتن با سنگدانه سبک	بتن با سنگدانه معمولی	نوع سیمان ^۲	سولفات (SO _۴) موجود در آب، قسمت در میلیون	سولفات محلول در آب (SO _۴) موجود در خاک، درصد وزنی	میزان سولفاتی بودن محیط
حداقل مقاومت فشاری، MPa	حداکثر نسبت وزنی آب به سیمان				
-	-	-	۰-۱۵۰	۰,۰۰-۰,۱۰	قابل چشم پوشی
۲۶,۲۵	۰,۵۰	II, IP(MS), IS(MS) P(MS), I(PM)(MS) I(SM)(MS)	۱۵۰-۱۵۰۰	۰,۱۰-۰,۲۰	متوسط ^۳
۲۹,۷۵	۰,۴۵	V	۱۵۰۰-۱۰۰۰۰	۰,۲۰-۲,۰۰	شدید
۲۹,۷۵	۰,۴۵	نوع ۵ همراه با پوزولان ^۴	بیشتر از ۱۰۰۰۰	بیشتر از ۲,۰۰	خیلی شدید

مقاومت فشاری میانگین موردنیاز

مقاومت فشاری مشخصه ← مقاومت فشاری میانگین موردنیاز

مقاومت متوسط هدف و مقاومت مشخصه بتن

$$f_{cm} = f_c + 1/34s + 1/5MPa$$

مقاومت فشاری متوسط

$$f_{cm} = f_c + 2/33s - 4MPa$$

S انحراف استاندارد

نتایج آزمایش حداقل ۳۰ نمونه متوالی باید از پروژه مشابه قبلی موجود باشد.

$$S = \sqrt{\frac{\sum(x-m)^2}{n-1}} \quad (3-5-9)$$

انحراف استاندارد

X: مقاومت فشاری آزمونه

m: میانگین مقاومت فشاری آزمونه‌ها

n: تعداد آزمونه‌ها

منظور از پروژه‌های مشابه پروژه‌هایی است که:

- مصالح مصرفی بکار رفته در آن و پروژه موجود از نظر نوع و مشخصات فنی تشابه داشته باشند.
- شرایط نظارت و کنترل کیفیت آنها و پروژه موجود تشابه داشته باشند.
- مقدار تفاوت در مقاومت فشاری مشخصه بتن در آنها و پروژه موجود از ۵ مگاپاسکال بیشتر نباشد.

چنانچه نتایج آزمایش حداقل ۳۰ نمونه متوالی موجود نباشد، می توان از دو گروه نمونه های متوالی با مجموع حداقل ۳۰ آزمایش استفاده کرد. در چنین حالتی باید انحراف استاندارد دو گروه آزمایش بر اساس رابطه (۵-۵-۹) به صورت میانگین آماری محاسبه گردد.

$$\bar{S} = \left[\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \right]^{1/2} \quad (5-5-9)$$

که در آن:

\bar{S} : میانگین آماری انحراف استاندارد در گروه نمونه های متوالی

S_1 و S_2 : انحراف استاندارد محاسبه شده از دو گروه نمونه های متوالی

n_1 و n_2 : تعداد نمونه ها در دو گروه متوالی

اگر کمتر از ۳۰ نتیجه ضریب اصلاحی $R = 0.75 + \left(\frac{2}{n}\right)^{\frac{1}{2}}$

- در هیچ شرایطی نباید انحراف استاندارد کارگاهی کمتر از ۲/۵ مگاپاسکال در نظر گرفته شود.

تعیین انحراف استاندارد در صورت عدم دسترسی به اطلاعات آماری

جدول ۹-۵-۵ رتبه‌بندی کارگاهها بر اساس وضعیت تولید بتن، نظارت و کنترل کیفیت

وضعیت کنترل کیفیت			شرایط تولید و کنترل
ج	ب	الف	
حجمی	وزنی	وزنی	توزین یا پیمانانه کردن سیمان
حجمی	حجمی	وزنی	توزین یا پیمانانه کردن سنگدانه
بدون کنترل	کنترل شده	کنترل شده	کنترل دانه بندی سنگدانه
بدون کنترل	کنترل شده	کنترل شده	کنترل رطوبت سنگدانه
در سطح ضعیف	در سطح خوب	در سطح عالی	نظارت بر تولید
در سطح محدود	موجود است	موجود است	امکانات آزمایشگاهی
در سطح محدود	گاهی اوقات	مداوم	تداوم در آزمایش
در سطح محدود	وجود دارد	وجود دارد	نیروی متخصص تولید بتن

جدول ۴-۵-۹ انحراف استاندارد بر اساس رتبه بندی کارگاه و مقاومت مشخصه بتن

مقاومت مشخصه بتن (مگاپاسکال)					رتبه بندی
کارگاه	۱۶	۲۰	۲۵	۳۰ و ۳۵	۴۰ و بیشتر
الف	۲/۵	۳	۳/۵	۴	۴/۵
ب	۳/۵	۴	۴/۵	۵	۵/۵
ج	۴/۵	۵	۵/۵	۶	۶/۵

$$f_{cm} = f_c + 1/34s + 1/5MPa$$


مقاومت فشاری متوسط

$$f_{cm} = f_c + 2/33s - 4MPa$$

جدول ۱۱.۷ مقاومت فشاری میانگین مورد نیاز، وقتی داده‌های مقاومتی برای تعیین انحراف معیار در دسترس نباشد.

مقاومت فشاری میانگین مورد نیاز، f'_{cr} (MPa)	مقاومت فشاری مشخصه، f'_c (MPa)
$f'_c + 7,0$	کم‌تر از ۲۱
$f'_c + 8,4$	۲۱ تا ۳۵
$f'_c + 9,8$	بیش‌تر از ۳۵

مقاومت



شکل ۱.۷ نمونه‌ای از منحنی‌های مقاومتی بر مبنای مخلوط‌های آزمایشی یا داده‌های کارگاهی.

برای انتخاب نسبت آب به سیمان مخلوطهای آزمایشی (چنانچه داده های دیگری در دسترس نباشد.)

جدول ۳.۷ رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری بتن.

نسبت وزنی آب به سیمان		مقاومت فشاری ۲۸ روزه، (MPa) ^۱
بتن هوازایی شده	بتن هوازایی نشده	
-	۰٫۴۱	۴۲
۰٫۴۰	۰٫۴۸	۳۵
۰٫۴۸	۰٫۵۷	۲۸
۰٫۵۹	۰٫۶۸	۲۱
۰٫۷۴	۰٫۸۲	۱۴

۱. این مقادیر، مقاومت‌های میانگین تخمینی بتنی‌اند که مقدار هوای آن از درصد هوای نشان داده شده در جدول ۶.۷ بیش‌تر نباشد. برای نسبت آب به سیمان ثابت، مقاومت بتن با افزایش مقدار هوا کاستی می‌پذیرد.

مقاومت ارائه شده بر اساس استوانه‌های $152 \times 305 \text{ mm}$ استوار است که مطابق بخش ۹b از ASTM C31 به مدت ۲۸ روز در دمای $23 \pm 1^\circ \text{C}$ به‌طور مرطوب عمل آورده شده باشند.

این رابطه با فرض بزرگ‌ترین اندازه سنگدانه، 19 mm ($\frac{3}{4} \text{ in}$) تا 25 mm (1 in)، به‌دست آمده است.

برگرفته شده از مرجع ۶.۷.

جدول ۴.۷ حداکثر نسبت‌های مجاز آب به سیمان بتن وقتی داده‌های مقاومتی کارگاهی یا مخلوط‌های آزمایشی در دسترس نباشند.

نسبت وزنی آب به سیمان		مقاومت فشاری مشخصه ۲۸ روزه، f'_c (MPa)
بتن هوازایی شده	بتن هوازایی نشده	
۰٫۵۴	۰٫۶۷	۱۷٫۵
۰٫۴۶	۰٫۵۸	۲۱٫۰
۰٫۴۰	۰٫۵۱	۲۴٫۵
۰٫۳۵	۰٫۴۴	۲۸٫۰
*	۰٫۳۸	۳۱٫۵
*	*	۳۵٫۰

نسبت‌های آب به سیمان نشان داده شده، با اکثر مصالح، مقاومت‌های میانگینی بزرگ‌تر از مقاومت‌های مورد نیاز فراهم می‌آورند. این جدول را فقط با اجازه خاص مهندس مشاور پروژه می‌توان به کار برد. استفاده از این جدول را برای طراحی پیمان‌های آزمایشی مورد نظر نیست. برای طرح پیمان‌های آزمایشی از جدول ۳.۷ بهره بگیرید.

* برای مقاومت‌های بالاتر از ۳۱٫۵ MPa (بتن هوازایی نشده) و بالاتر از ۲۸٫۰ MPa (بتن هوازایی شده) نسبت اجزای بتن باید براساس داده‌های کارگاهی یا بر مبنای مخلوط‌های آزمایشی تعیین شوند.
برگرفته شده از مرجع ۹.۷.


جدول ۷.۷ اسلامپ‌های پیشنهادی برای موارد مختلف اجرایی.

اسلامپ، mm		مورد اجرایی و سازه بتنی
حداقل	حداکثر ^۱	
۲۵	۷۵	پی‌های مجزای مسلح و پی‌های دیواری مسلح پی‌های مجزای غیرمسلح، صندوقچه‌ها، و دیوارهای زیرسازه‌ای
۲۵	۷۵	تیرها و دیوارهای مسلح
۲۵	۱۰۰	ستون‌های ساختمانی
۲۵	۷۵	روسازی‌ها و دال‌ها
۲۵	۵۰	بتن حجیم


۱. برای متراکم کردن با روش‌های دستی مانند میله‌کوبی بیلچه‌زنی، می‌توان اسلامپ حداکثر را به اندازه ۲۵mm افزایش داد.




(a)




(b)





(c)












True

Zero

Collapsed

Shear



1

2

3

4

5

6

SLUMP

مقدار آب

جدول ۶.۷ آب اختلاط تقریبی و مقدار هوای هدف مورد نیاز برای اسلامپ‌های متفاوت و بزرگ‌ترین اندازه‌های مختلف سنگدانه.

آب، کیلوگرم بر متر مکعب بتن، برای بزرگ‌ترین اندازه‌های سنگدانه نشان داده شده ^۱								اسلامپ (mm)
۱۵۰mm	۷۵mm	۵۰/۰mm	۳۸/۰mm	۲۵/۰mm	۱۹/۰mm	۱۲/۵mm	۹/۵mm	
(۶ in)	(۳ in)	(۲ in)	(۱ ۱/۲ in)	(۱ in)	(۳/۴ in)	(۱/۲ in)	(۳/۸ in)	

برای سنگدانه های نسبتا تیز گوشه kg ۱۲ و

برای شن با برخی دانه های شکسته kg ۲۱ و

برای شن گرد گوشه kg ۲۶

آب را میتوان کاهش داد.

بتن هوازایی نشده								
۱۱۳	۱۳۱	۱۵۴	۱۶۳	۱۷۸	۱۸۷	۱۹۹	۲۰۸	۵۰ تا ۲۵
۱۲۵	۱۴۵	۱۶۹	۱۷۸	۱۹۳	۲۰۲	۲۱۷	۲۲۸	۱۰۰ تا ۷۵
-	۱۶۰	۱۷۸	۱۸۷	۲۰۲	۲۱۴	۲۲۸	۲۴۳	۱۷۵ تا ۱۵۰
۰/۲	۰/۳	۰/۵	۱	۱/۵	۲	۲/۵	۳	مقدار تقریبی هوای محبوس در بتن هوازایی نشده، بر حسب درصد

بتن هوازایی شده								
۱۰۷	۱۲۲	۱۴۲	۱۴۸	۱۶۰	۱۶۶	۱۷۵	۱۸۱	۵۰ تا ۲۵
۱۱۹	۱۳۳	۱۵۷	۱۶۳	۱۷۵	۱۸۱	۱۹۳	۲۰۲	۱۰۰ تا ۷۵
-	۱۵۴	۱۶۶	۱۷۲	۱۸۴	۱۹۳	۲۰۵	۲۱۷	۱۷۵ تا ۱۵۰
۱/۰	۱/۵	۲/۰	۲/۵	۳/۰	۳/۵	۴/۰	۴/۵	مقدار میانگین کل هوای پیشنهادی برای شرایط محیطی گوناگون ^۳ بر حسب درصد:
۳/۰	۳/۵	۴/۰	۴/۵	۵/۰	۵/۵	۶/۰	۶/۵	شرایط محیطی مساعد (ملایم)
۴/۰	۴/۵	۵/۰	۵/۵	۶/۰	۶/۰	۷/۰	۷/۵	شرایط محیطی نیمه مساعد (متوسط)
								شرایط محیطی نامساعد (شدید)

افزودن kg ۶ آب، اسلامپ را ۲۵mm

افزایش میدهد.

با ۱% کاهش هوا، مقدار آب kg ۳ افزایش

می یابد.

۱. این مقادیر آب اختلاط برای محاسبه مقادیر سیمان در پیمانهای آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مقادیر، حداکثر مقادیر برای سنگدانه‌های

تیز گوشه با شکل مناسبی اند که دانه بندی آنها در محدوده‌های مورد قبول مشخصات فنی قرار داشته باشد.


۲. مقادیر اسلامپ برای بتن‌هایی که دارای سنگدانه بزرگ‌تر از ۳۷,۵mm (۱ ۱/۴ in) هستند، بر اساس آزمایش اسلامپ انجام شده پس از زدودن دانه‌های بزرگ

۳۷,۵mm به کمک الک کردن بتن تازه استوارند.

۳. برای شرایط محیطی نیمه مساعد و نامساعد، مقدار هوای بتن ارسال شده به کارگاه در مشخصات فنی باید در محدوده ۱- تا ۲+ درصد مقادیر مشخص

جدول باشد.

شرایط محیطی شدید یخ زدن و آب شدن شدید،
قرارگیری در معرض یخ زدا،
تماس با سولفات



حداقل مقدار سیمان ۳۳۵ کیلوگرم در
مترمکعب (ACI 302)

جدول ۸.۷ ضوابط حداقل مقدار سیمان برای بتن معمولی مورد استفاده
در سطوح مسطح.

سیمان، کیلوگرم بر مترمکعب ^۱	بزرگ‌ترین اندازه سنگدانه، mm
۲۸۰	۳۷,۵
۳۱۰	۲۵,۰
۳۲۰	۱۹,۰
۳۵۰	۱۲,۵
۳۶۰	۹,۵

۱. برای شرایط محیطی شدید و نامساعد ممکن است لازم باشد مقادیر
سیمان افزایش یابند.

جدول ۵.۷ حجم سنگدانه درشت در واحد حجم بتن.

حجم سنگدانه درشت خشک میله کوبیده ^۱ در واحد حجم بتن برای مدول‌های نرمی متفاوت سنگدانه ریز				بزرگ‌ترین اندازه سنگدانه، mm(in)
۳,۰۰	۲,۸۰	۲,۶۰	۲,۴۰	۹,۵($\frac{3}{8}$) ۱۲,۵($\frac{1}{2}$) ۱۹,۰($\frac{3}{4}$) ۲۵,۰(۱") ۳۷,۵($1\frac{1}{4}$) ۵۰,۰(۲") ۷۶,۰(۳") ۱۵۲,۰(۶")
۰,۴۴	۰,۴۶	۰,۴۸	۰,۵۰	
۰,۵۳	۰,۵۵	۰,۵۷	۰,۵۹	
۰,۶۰	۰,۶۲	۰,۶۴	۰,۶۶	
۰,۶۵	۰,۶۷	۰,۶۹	۰,۷۱	
۰,۶۹	۰,۷۱	۰,۷۳	۰,۷۵	
۰,۷۲	۰,۷۴	۰,۷۶	۰,۷۸	
۰,۷۶	۰,۷۸	۰,۸۰	۰,۸۲	
۰,۸۱	۰,۸۳	۰,۸۵	۰,۸۷	

-کارایی و آب مورد نیاز

-صرفه جویی

-مقاومت

مدول نرمی

مجموع درصد تجمعی مانده روی الکهای نمره ۸/۳ و ۴ و ۸ و ۱۶ و ۳۰ و ۵۰ و ۱۰۰ بخش بر ۱۰۰

۱. حجم‌های انبوهی بر پایه سنگدانه‌های در حالت خشک میله کوبیده، مطابق توصیفی که در ASTM C29 آمده، هستند. این حجم‌ها از روابط تجربی انتخاب شده‌اند تا بتنی با درجه کارایی مناسب برای کارهای متداول بتن مسلح فراهم آورند. برای بتنی با کارایی کم‌تر، مانند بتنی که برای اجرای روسازی بتنی موردنیاز است، می‌توان این حجم‌ها را حدود ۱۰ درصد افزایش داد. برای بتن با کارایی بیشتر، مانند بتنی که گاهی در هنگام بتن‌ریزی با پمپ موردنیاز است، می‌توان این حجم‌ها را تا حدود ۱۰ درصد کاهش داد.

مثال شرایط آب و هوایی یخ زدن - آب شدن شدید در معرض رطوبت

یک دال ۳۰۰ mm

$f'_c = 24,5 \text{MPa}$

پوشش بتنی روی آرماتورهای فولادی را ۷۵mm

حداقل فاصله بین میلگردها، ۱۰۰ mm

هیچگونه داده‌های آماری درباره مخلوط‌های قبلی در دسترس نیست.

سیمان نوع I

سنگدانه درشت شن دارای مقداری دانه‌های شکسته

بزرگ‌ترین اندازه ۱۹mm

چگالی خشک ۲,۶۸

وزن مخصوص میله کوبیده خشک ۱۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب

SSD جذب ۰,۵ درصد

نمونه دارای مقدار رطوبت ۲ درصد

سنگدانه ریز

ماسه طبیعی

چگالی خشک ۲,۶۴

SSD جذب ۰,۷ درصد

نمونه دارای مقدار رطوبت ۶ درصد

مدول نرمی ۲,۸۰

مجموع درصد تجمعی مانده روی الکهای
نمره ۸/۳ و ۴ و ۸ و ۱۶ و ۳۰ و ۵۰ و ۱۰۰ بخش
بر ۱۰۰

مقاومت

جدول ۱۱.۷ مقاومت فشاری میانگین موردنیاز، وقتی داده‌های
مقاومتی برای تعیین انحراف معیار در دسترس نباشد.

مقاومت فشاری مشخصه، (MPa) ، f'_c	مقاومت فشاری میانگین مورد نیاز، f'_{cr} (MPa)
کم‌تر از ۲۱	$f'_c + 7,0$
۲۱ تا ۳۵	$f'_c + 8,4$
بیش‌تر از ۳۵	$f'_c + 9,8$

$$f'_{cr} = 24,5 + 8,4 = 32,9 \text{ MPa}$$

$$f'_c = 24,5 \text{ MPa}$$

هیچگونه داده‌های آماری درباره مخلوط‌های قبلی در دسترس نیست.

جدول ۳.۷ رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری بتن.

نسبت وزنی آب به سیمان		مقاومت فشاری ۲۸ روزه، (MPa)
بتن هوازایی شده	بتن هوازایی نشده	
-	۰٫۴۱	۴۲
۰٫۴۰	۰٫۴۸	۳۵
۰٫۴۸	۰٫۵۷	۲۸
۰٫۵۹	۰٫۶۸	۲۱
۰٫۷۴	۰٫۸۲	۱۴

با درونیابی

$$w/c < 0.42$$

$$f'_{cr} = 24.5 + 8.4 = 32.9 \text{ MPa}$$

- این مقادیر، مقاومت‌های میانگین تخمینی بتنی‌اند که مقدار هوای آن از درصد هوای نشان داده شده در جدول ۶.۷ بیش‌تر نباشد. برای نسبت آب به سیمان ثابت، مقاومت بتن با افزایش مقدار هوا کاستی می‌پذیرد. مقاومت ارائه شده بر اساس استوانه‌های $152 \times 305 \text{ mm}$ استوار است که مطابق بخش ۹b از ASTM C31 به مدت ۲۸ روز در دمای $23 \pm 1^\circ \text{C}$ به‌طور مرطوب عمل آورده شده باشند. این رابطه با فرض بزرگ‌ترین اندازه سنگدانه، 19 mm ($\frac{3}{4} \text{ in}$) تا 25 mm (1 in)، به‌دست آمده است. برگرفته شده از مرجع ۶.۷.

یخ زدن و آب شدن مرطوب

جدول ۱.۷ نسبت‌های آب به سیمان حداکثر برای شرایط محیطی گوناگون.^۱

شرایط محیطی	حداکثر نسبت وزنی آب به سیمان برای بتن معمولی
بتنی که با به‌کار بردن مواد شیمیایی یخ‌زدا در برابر یخ زدن و آب شدن محافظت می‌شود.	نسبت آب به سیمان بر پایه مقاومت، کارایی، و نیازهای پرداخت کردن انتخاب می‌شود.
بتن آب‌بند: (الف) بتن در تماس با آب شیرین (ب) بتن در تماس با آب شور یا آب دریا	۰٫۵۰ ۰٫۴۵
بتن در معرض یخ زدن و آب شدن در شرایط مرطوب ^۲ (الف) جدول‌ها، نهرها، نرده‌ها، و مقاطع نازک بتنی (ب) سایر اعضا (پ) در صورت وجود مواد شیمیایی یخ‌زدا	۰٫۴۵ ۰٫۵۰ ۰٫۴۵
به منظور حفاظت در برابر خوردگی بتن مسلح در معرض نمک‌های یخ‌زدا، آب شور، آب دریا، یا ترشح این مواد	۳ ۰٫۴۰

$$w/c < 0.50$$



دوام $w/c < 0.50$
مقاومت $w/c < 0.42$

→ آزمایشی $w/c = 0.42$

جدول ۷.۷ اسلامپ‌های پیشنهادی برای موارد مختلف اجرایی.

اسلامپ، mm		مورد اجرایی و سازه بتنی
حداقل	حداکثر ^۱	
۲۵	۷۵	پی‌های مجزای مسلح و پی‌های دیواری مسلح پی‌های مجزای غیرمسلح، صندوقچه‌ها، و
۲۵	۷۵	دیوارهای زیرسازه‌ای
۲۵	۱۰۰	تیرها و دیوارهای مسلح
۲۵	۱۰۰	ستون‌های ساختمانی
۲۵	۷۵	روسازی‌ها و دال‌ها
۲۵	۵۰	بتن حجیم

یک دال

حداکثر اسلامپ

۷۵ mm

۱. برای متراکم کردن با روش‌های دستی مانند میله‌کوبی بیلچه‌زنی، می‌توان اسلامپ حداکثر را به اندازه ۲۵mm افزایش داد.

جدول ۶.۷ آب اختلاط تقریبی و مقدار هوای هدف مورد نیاز برای اسلامپ‌های متفاوت و بزرگ‌ترین اندازه‌های مختلف سنگدانه.

آب، کیلوگرم بر متر مکعب بتن، برای بزرگ‌ترین اندازه‌های سنگدانه نشان داده شده ^۱								اسلامپ (mm)
۱۵۰mm (۶ in)	۷۵mm (۳ in)	۵۰mm (۲ in)	۳۸mm (۱ 1/۲ in)	۲۵mm (۱ in)	۱۹mm (3/4 in)	۱۲mm (1/2 in)	۹mm (3/8 in)	
بتن هوازایی نشده								
۱۱۳	۱۳۱	۱۵۴	۱۶۳	۱۷۸	۱۸۷	۱۹۹	۲۰۸	۲۵ تا ۵۰
۱۲۵	۱۴۵	۱۶۹	۱۷۸	۱۹۳	۲۰۲	۲۱۷	۲۲۸	۷۵ تا ۱۰۰
-	۱۶۰	۱۷۸	۱۸۷	۲۰۲	۲۱۴	۲۲۸	۲۴۳	۱۵۰ تا ۱۷۵
۰٫۲	۰٫۳	۰٫۵	۱	۱٫۵	۲	۲٫۵	۳	مقدار تقریبی هوای محبوس در بتن هوازایی نشده، بر حسب درصد
بتن هوازایی شده								
۱۰۷	۱۲۲	۱۴۲	۱۴۸	۱۶۰	۱۶۶	۱۷۵	۱۸۱	۲۵ تا ۵۰
۱۱۹	۱۳۳	۱۵۷	۱۶۳	۱۷۵	۱۸۱	۱۹۳	۲۰۲	۷۵ تا ۱۰۰
-	۱۵۴	۱۶۶	۱۷۲	۱۸۴	۱۹۳	۲۰۵	۲۱۷	۱۵۰ تا ۱۷۵
مقدار میانگین کل هوای پیشنهادی برای شرایط محیطی گوناگون ^۳ بر حسب درصد:								
۱٫۰	۱٫۵	۲٫۰	۲٫۵	۳٫۰	۳٫۵	۴٫۰	۴٫۵	شرایط محیطی مساعد (ملایم)
۳٫۰	۳٫۵	۴٫۰	۴٫۵	۴٫۵	۵٫۰	۵٫۵	۶٫۰	شرایط محیطی نیمه‌مساعد (متوسط)
۴٫۰	۴٫۵	۵٫۰	۵٫۵	۶٫۰	۶٫۰	۷٫۰	۷٫۵	شرایط محیطی نامساعد (شدید)

برای شن با برخی دانه های شکسته

۲۱ kg آب را میتوان کاهش داد.

- این مقادیر آب اختلاط برای محاسبه مقادیر سیمان در پیمانتهای آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مقادیر، حداکثر مقادیر برای سنگدانه‌های تیز گوشه با شکل مناسبی‌اند که دانه‌بندی آنها در محدوده‌های مورد قبول مشخصات فنی قرار داشته باشد.
- مقادیر اسلامپ برای بتن‌هایی که دارای سنگدانه بزرگ‌تر از ۳۷٫۵mm (۱ 1/۲ in) هستند، بر اساس آزمایش اسلامپ انجام شده پس از زدودن دانه‌های بزرگ ۳۷٫۵mm به کمک الک کردن بتن تازه استوارند.
- برای شرایط محیطی نیمه‌مساعد و نامساعد، مقدار هوای بتن ارسال شده به کارگاه در مشخصات فنی باید در محدوده ۱- تا ۲+ درصد مقادیر مشخص جدول باشد.

$$181 - 21 = 160 \text{ kg/m}^3$$

آزمایشی $w/c=0.42$

$w=160$

$c=381$

شرایط محیطی شدید یخ زدن و آب شدن شدید،
قرارگیری در معرض یخ زدا،
تماس با سولفات

حداقل مقدار سیمان ۳۳۵ کیلوگرم در مترمکعب

جدول ۸.۷ ضوابط حداقل مقدار سیمان برای بتن معمولی مورد استفاده در سطوح مسطح.

سیمان، کیلوگرم بر مترمکعب ^۱	بزرگ‌ترین اندازه سنگدانه، mm
۲۸۰	۳۷,۵
۳۱۰	۲۵,۰
۳۲۰	۱۹,۰
۳۵۰	۱۲,۵
۳۶۰	۹,۵

۱. برای شرایط محیطی شدید و نامساعد ممکن است لازم باشد مقادیر سیمان افزایش یابند.

اندازه سنگدانه درشت

۱/۳ ضخامت دال
۳/۴ فاصله بین میلگردها

← ۱۹ mm (۳/۴ in) مناسب

مقدار سنگدانه درشت.

جدول ۵.۷ حجم سنگدانه درشت در واحد حجم بتن.

حجم سنگدانه درشت خشک میله کوبیده ^۱ در واحد حجم بتن برای مدول‌های نرمی متفاوت سنگدانه‌ریز				بزرگ‌ترین اندازه سنگدانه، mm(in)
۳,۰۰	۲,۸۰	۲,۶۰	۲,۴۰	
۰,۴۴	۰,۴۶	۰,۴۸	۰,۵۰	۹,۵($\frac{3}{8}$)
۰,۵۳	۰,۵۵	۰,۵۷	۰,۵۹	۱۲,۵($\frac{1}{2}$)
۰,۶۰	۰,۶۲	۰,۶۴	۰,۶۶	۱۹,۰($\frac{3}{4}$)
۰,۶۵	۰,۶۷	۰,۶۹	۰,۷۱	۲۵,۰(۱")
۰,۶۹	۰,۷۱	۰,۷۳	۰,۷۵	۳۷,۵($1\frac{1}{2}$)
۰,۷۲	۰,۷۴	۰,۷۶	۰,۷۸	۵۰,۰(۲")
۰,۷۶	۰,۷۸	۰,۸۰	۰,۸۲	۷۶,۰(۳")
۰,۸۱	۰,۸۳	۰,۸۵	۰,۸۷	۱۵۲,۰(۶")

مدول نرمی ۲,۸۰

وزن مخصوص میله کوبیده خشک

۱. حجم‌های انبوهی بر پایه سنگدانه‌های در حالت خشک میله کوبیده، مطابق توصیفی که در ASTM C29 آمده، هستند. این حجم‌ها از روابط تجربی انتخاب شده‌اند تا بتنی با درجه کارایی مناسب برای کارهای متداول بتن مسلح فراهم آورند. برای بتنی با کارایی کم‌تر، مانند بتنی که برای اجرای روسازی بتنی موردنیاز است، می‌توان این حجم‌ها را حدود ۱۰ درصد افزایش داد. برای بتن با کارایی بیشتر، مانند بتنی که گاهی در هنگام بتن‌ریزی با پمپ موردنیاز است، می‌توان این حجم‌ها را تا حدود ۱۰ درصد کاهش داد.

$$1600 \times 0,62 = 992 \text{ kg/m}^3$$

شرایط آب و هوایی یخ زدن - آب شدن شدید در معرض رطوبت

جدول ۶.۷ آب اختلاط تقریبی و مقدار هوای هدف مورد نیاز برای اسلامپ‌های متفاوت و بزرگ‌ترین اندازه‌های مختلف سنگدانه.

آب، کیلوگرم بر متر مکعب بتن، برای بزرگ‌ترین اندازه‌های سنگدانه نشان داده شده ^۱								اسلامپ (mm)
۱۵۰mm (۶ in)	۷۵mm (۳ in)	۵۰mm (۲ in)	۳۸mm (۱ ½ in)	۲۵mm (۱ in)	۱۹mm (¾ in)	۱۲.۵mm (½ in)	۹.۵mm (¾ in)	
بتن هوازایی نشده								
۱۱۳	۱۳۱	۱۵۴	۱۶۳	۱۷۸	۱۸۷	۱۹۹	۲۰۸	۵۰ تا ۲۵
۱۲۵	۱۴۵	۱۶۹	۱۷۸	۱۹۳	۲۰۲	۲۱۷	۲۲۸	۱۰۰ تا ۷۵
-	۱۶۰	۱۷۸	۱۸۷	۲۰۲	۲۱۴	۲۲۸	۲۴۳	۱۷۵ تا ۱۵۰
۰٫۲	۰٫۳	۰٫۵	۱	۱٫۵	۲	۲٫۵	۳	مقدار تقریبی هوای محبوس در بتن هوازایی نشده، بر حسب درصد
بتن هوازایی شده								
۱۰۷	۱۲۲	۱۴۲	۱۴۸	۱۶۰	۱۶۶	۱۷۵	۱۸۱	۵۰ تا ۲۵
۱۱۹	۱۳۳	۱۵۷	۱۶۳	۱۷۵	۱۸۱	۱۹۳	۲۰۲	۱۰۰ تا ۷۵
-	۱۵۴	۱۶۶	۱۷۲	۱۸۴	۱۹۳	۲۰۵	۲۱۷	۱۷۵ تا ۱۵۰
۱٫۰	۱٫۵	۲٫۰	۲٫۵	۳٫۰	۳٫۵	۴٫۰	۴٫۵	مقدار میانگین کل هوای پیشنهادی برای شرایط محیطی گوناگون ^۳ بر حسب درصد:
۳٫۰	۳٫۵	۴٫۰	۴٫۵	۴٫۵	۵٫۰	۵٫۵	۶٫۰	شرایط محیطی مساعد (ملایم)
۴٫۰	۴٫۵	۵٫۰	۵٫۵	۶٫۰	۶٫۰	۷٫۰	۷٫۵	شرایط محیطی نیمه‌مساعد (متوسط)
								شرایط محیطی نامساعد (شدید)

مقدار هوای ۰.۷٪

۱. این مقادیر آب اختلاط برای محاسبه مقادیر سیمان در پیمان‌های آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مقادیر، حداکثر مقادیر برای سنگدانه‌های تیز گوشه با شکل مناسبی‌اند که دانه‌بندی آن‌ها در محدوده‌های مورد قبول مشخصات فنی قرار داشته باشد.

۲. مقادیر اسلامپ برای بتن‌هایی که دارای سنگدانه بزرگ‌تر از ۳۷.۵mm (۱ ½ in) هستند، بر اساس آزمایش اسلامپ انجام شده پس از زدودن دانه‌های بزرگ ۳۷.۵mm به کمک الک کردن بتن تازه استوارند.

۳. برای شرایط محیطی نیمه‌مساعد و نامساعد، مقدار هوای بتن ارسال شده به کارگاه در مشخصات فنی باید در محدوده ۱- تا ۲+ درصد مقادیر مشخص جدول باشد.

۱.۰ ± ۰.۶٪

مقدار ماده افزودنی.

تولیدکننده ماده افزودنی هواساز ← مصرف ۰٫۵۸۷ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم سیمان برای مقدار هوای ۷٪

$$۰٫۵۸۷ \times ۳۸۱ = ۲۲۴ \text{ ml/m}^۳$$

مقدار سنگدانه ریز

$$\text{آب} = \frac{160}{1 \times 1000} = 0,160 \text{ m}^3$$

$$\text{سیمان} = \frac{381}{3,15 \times 1000} = 0,121 \text{ m}^3$$

$$\text{هوا} = \frac{7,0}{100} \times 1,000 = 0,070 \text{ m}^3$$

$$\text{سنگدانه درشت} = \frac{992}{2,68 \times 1000} = 0,370 \text{ m}^3$$

حجم اجزا

$$\text{حجم مطلق محاسبه شده سنگدانه ریز} \rightarrow 1,000 - 0,721 = 0,279 \text{ m}^3 = \text{حجم کل اجزای شناخته شده}$$

$$\text{چگالی خشک } 2,64 \rightarrow \text{وزن سنگدانه ریز خشک } 0,279 \times 2,64 \times 1000 = 737 \text{ kg}$$

نسبت اجزای مخلوط برای یک مترمکعب بتن اختلاط آزمایشی

آب	۱۶۰ kg
سیمان	۳۸۱ kg
سنگدانه درشت (خشک)	۹۹۲ kg
سنگدانه ریز (خشک)	۷۳۷ kg
وزن کل	۲۲۷۰ kg
ماده افزودنی هواساز ^۲	۲۲۴ ml

$$\begin{aligned} \text{SSD جذب } ۰,۵ \text{ درصد سنگدانه درشت شن} &\longrightarrow (۱۰۰:۰,۵) + ۱ = ۱,۰۰۵ \\ \text{SSD جذب } ۰,۷ \text{ درصد سنگدانه ریز ماسه طبیعی} &\longrightarrow (۱۰۰:۰,۷) + ۱ = ۱,۰۰۷ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{وزن مخصوص تخمینی (با استفاده از سنگدانه SSD)} \\ = [۱۶۰ + ۳۸۱ + (۹۹۲ \times ۱,۰۰۵) + (۷۳۷ \times ۱,۰۰۷)] = ۲۲۸۰ \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

اصلاحاتی برای جبران رطوبت سنگدانه‌ها،

$$\text{سنگدانه درشت (مقدار رطوبت } 2\%) = 992 \times 1,02 = 1012 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{سنگدانه ریز (مقدار رطوبت } 6\%) = 737 \times 1,06 = 781 \text{ kg/m}^3$$

آب جذب شده به عنوان بخشی از آب اختلاط به حساب نمی‌آید و باید در تنظیم آب آن را در نظر نگرفت.

رطوبت سطحی سنگدانه درشت $\xrightarrow{\text{SSD جذب } 0,5\% \text{ درصد}}$ $2\% - 0,5\% = 1,5\%$
 نمونه دارای مقدار رطوبت 2 درصد

رطوبت سطحی سنگدانه ریز $\xrightarrow{\text{SSD جذب } 0,7\% \text{ درصد}}$ $6\% - 0,7\% = 5,3\%$
 نمونه دارای مقدار رطوبت 6 درصد

$$160 - (992 \times 0,015) - (737 \times 0,053) = 106 \text{ kg/m}^3$$

مقدار آب تخمینی مخلوط

وزن تخمینی اجزای پیمانہ به ازای یک مترمکعب بتن، با در نظر گرفتن رطوبت سنگدانه‌ها از این قرار اصلاح می‌شود:

آب (اضافه‌شونده به مخلوط)	۱۰۶ kg
سیمان	۳۸۱ kg
سنگدانه درشت (مرطوب با رطوبت ۲٪)	۱۰۱۲ kg
سنگدانه ریز (مرطوب با رطوبت ۶٪)	۷۸۱ kg
جمع	۲۲۸۰ kg
ماده افزودنی هواساز	۲۲۴ ml

specimens are needed:

- 3 100 × 200 mm cylinders for tests at 1, 7, 28 and 91 days in compression;
- 3 150 × 300 mm cylinders for tests at 28 days in compression;
- 3 150 × 300 mm cylinders for tests for elastic modulus at 28 days;
- 3 100 × 100 × 400 mm beams for tests for modulus of rupture at 7 and 28 days, plus one spare for a total of 7.

slump test

air content test

unit mass test

حجم ۵۰ لیتر یا ۰,۰۵۰ مترمکعب

پیمانه آزمایشی آزمایشگاهی

$$\text{آب} \quad 106 \times 0,05 = 5,30 \text{ kg}$$

$$\text{سیمان} \quad 381 \times 0,05 = 19,05 \text{ kg}$$

$$\text{سنگدانه درشت (مرطوب)} \quad 1012 \times 0,05 = 50,60 \text{ kg}$$

$$\text{سنگدانه ریز (مرطوب)} \quad 781 \times 0,05 = 39,05 \text{ kg}$$

$$\text{مجموع} \quad 114,0 \text{ kg}$$

$$\text{ماده افزودنی هواساز}^1 \quad 224 \times 0,05 = 11,2 \text{ ml}$$

جدول ۱۳.۷ نمونه مخلوط‌های آزمایشی برای بتن هوازایی نشده با روانی متوسط، اسلامپ ۷۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر.

با ماسه درشت ۲,۹۰ = مدول نرمی			با ماسه ریز ۲,۵۰ = مدول نرمی			سیمان، kg/m ^۳	مقدار آب، kg/m ^۳	مقدار هوا (هواي محبوس)، درصد	بزرگ‌ترین اندازه سنگدانه، mm	نسبت آب به سیمان
سنگدانه درشت، kg/m ^۳	سنگدانه ریز، kg/m ^۳	درصد سنگدانه ریز از کل سنگدانه	سنگدانه درشت، kg/m ^۳	سنگدانه ریز، kg/m ^۳	درصد سنگدانه ریز از کل سنگدانه					
۶۸۲	۸۰۱	۵۴	۷۴۸	۷۳۶	۵۰	۵۷۳	۲۲۸	۳	۹,۵	۰,۴۰
۸۳۱	۷۲۴	۴۷	۹۰۲	۶۵۴	۴۲	۵۴۳	۲۱۷	۲,۵	۱۲,۵	
۹۹۷	۶۴۱	۳۹	۱۰۶۸	۵۷۰	۳۵	۵۰۴	۲۰۲	۲	۱۹,۰	
۱۰۸۶	۶۰۵	۳۶	۱۱۵۱	۵۴۰	۳۲	۴۸۴	۱۹۳	۱,۵	۲۵,۰	
۱۱۸۱	۵۹۳	۳۳	۱۲۵۲	۵۲۲	۲۹	۴۴۵	۱۷۸	۱	۳۷,۵	
۶۸۲	۸۵۴	۵۶	۷۴۸	۷۸۹	۵۱	۵۰۷	۲۲۸	۳	۹,۵	۰,۴۵
۸۳۱	۷۷۱	۴۸	۹۰۲	۷۰۰	۴۴	۴۸۱	۲۱۷	۲,۵	۱۲,۵	
۹۹۷	۶۸۸	۴۱	۱۰۶۸	۶۱۷	۳۷	۴۴۸	۲۰۲	۲	۱۹,۰	
۱۰۸۶	۶۵۲	۳۸	۱۱۵۱	۵۸۷	۳۴	۴۲۷	۱۹۳	۱,۵	۲۵,۰	
۱۱۸۱	۶۴۱	۳۵	۱۲۵۲	۵۷۰	۳۱	۳۹۵	۱۷۸	۱	۳۷,۵	
۶۸۲	۸۹۶	۵۷	۷۴۸	۸۳۱	۵۳	۴۵۷	۲۲۸	۳	۹,۵	۰,۵۰
۸۳۱	۸۱۳	۴۹	۹۰۲	۷۴۲	۴۵	۴۳۲	۲۱۷	۲,۵	۱۲,۵	
۹۹۷	۷۲۴	۴۲	۱۰۶۸	۶۵۳	۳۸	۴۰۳	۲۰۲	۲	۱۹,۰	
۱۰۸۶	۶۸۸	۳۹	۱۱۵۱	۶۲۳	۳۵	۳۸۶	۱۹۳	۱,۵	۲۵,۰	
۱۱۸۱	۶۷۰	۳۶	۱۲۵۲	۵۹۹	۳۲	۳۵۶	۱۷۸	۱	۳۷,۵	

برای کارهای کوچک و برای بتن ریزی کمتر از یک مترمکعب

راهنمای اولیه

جدول ۱۵.۷ نسبت‌های وزنی برای ساخت یک متر مکعب بتن برای کارهای کوچک.

بتن هوازایی نشده				بتن هوازایی شده				بزرگ‌ترین اندازه سنگدانه درشت، mm
آب، kg	سنگدانه درشت، kg	سنگدانه ریز، kg	سیمان، kg	آب، kg	سنگدانه درشت، kg ^۱	سنگدانه ریز، kg	سیمان، kg	
۱۷۶	۷۳۷	۹۴۵	۴۶۵	۱۶۰	۷۳۷	۸۲۹	۴۶۵	۹٫۵
۱۷۶	۸۸۱	۸۲۹	۴۳۳	۱۶۰	۸۸۱	۷۳۷	۴۳۳	۱۲٫۵
۱۶۰	۱۰۴۱	۷۵۳	۴۰۱	۱۶۰	۱۰۴۱	۶۷۳	۴۰۱	۱۹٫۰
۱۶۰	۱۱۲۱	۷۲۱	۳۸۴	۱۴۴	۱۱۲۱	۶۲۵	۳۸۴	۲۵٫۰
۱۴۴	۱۲۰۲	۶۸۹	۳۶۸	۱۴۴	۱۲۰۲	۶۰۹	۳۶۸	۳۷٫۵

۱. چنانچه از سنگ خرد شده استفاده می‌شود، مقدار سنگدانه درشت را به اندازه ۴۸kg کاهش و سنگدانه ریز را ۴۸kg افزایش دهید. (برگرفته شده از مرجع ۱.۷)

جدول ۱۶.۷ نسبت‌های حجمی^۱ بتن برای کارهای کوچک.

بتن هوازایی نشده				بتن هوازایی شده				بزرگ‌ترین اندازه سنگدانه درشت، mm
آب	سنگدانه درشت، خیس	سنگدانه ریز، خیس	سیمان	آب	سنگدانه درشت، خیس	سنگدانه ریز، خیس	سیمان	
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	۱	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	۱	۹٫۵
$\frac{1}{4}$	۲	$\frac{2}{4}$	۱	$\frac{1}{4}$	۲	$\frac{2}{4}$	۱	۱۲٫۵
$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$	۱	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$	۱	۱۹٫۰
$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$	۱	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$	۱	۲۵٫۰
$\frac{1}{4}$	۳	$\frac{2}{4}$	۱	$\frac{1}{4}$	۳	$\frac{2}{4}$	۱	۳۷٫۵

۱. حجم ترکیب شده مصالح تقریباً $\frac{2}{3}$ مجموع حجم‌های انبوهی اولیه است. (برگرفته شده از مرجع ۱.۷)

فصل هفتم

اختلاط بتن و بتن ریزی

تجهیزات و وسایل به طریق وزنی قابل مقایسه با روش وزنی
 ± 3 درصد

رطوبت مصالح سنگی بویژه ماسه

آماده سازی محل بتن ریزی مواد زاید تمیز و اندود خیس

اختلاط بتن ۱/۵ دقیقه، پس از ریختن تمامی مواد

۲ تا ۶ دور در دقیقه همزن
۶ تا ۸ و بیشتر اختلاط

انواع میکسرهای بتن

- ۱- مخلوط کن های معمولی
- ۲- کامیون مخلوط کن Truck Mixer
- ۳- مخلوط کن های افقی
- ۴- مخلوط کن کفی Pan Mixer

میکسر های معمولی



نمای بیرونی و داخلی






نمای بیرونی



نمای داخلی





DRUM
(1) 拌筒——输送、搅拌混凝土

MAINTENANCE HOLE
(2) 检修孔——紧急检修时用

REDUCER
(3) 减速机——驱动拌筒

(6) 传动轴 TRANSMISSION SHAFT

(5) 拉力软轴——连接发动机油门 SOFT SHAFT

(4) 侧防护 SIDE PROTECTOR

(7) 水箱——贮放冲洗用水 WATER TANKER

(8) 轮胎罩 TYRE COVER

(10) 挡泥板 DIRT PROOF BOARD

(11) 后踏板 BACK PEDAL

BACK PROTECTOR
(12) 后防护

OPERATING HANDLE
(13) 操纵手柄

SUPPORT WHEEL
(14) 托轮——支撑拌筒

UPPER PEDAL
(15) 上踏板


(16) 扶手 BANISTER

(17) 工作灯 WORKING LAMP

INPUT SLOT
(18) 进料斗——混合料进口

نحوه ی کار تراک میکسر

OPERATION OF A TRUCK MIXER





میکسر های افقی



نمای بیرونی



نمای داخلی



نمای بیرونی




نمای داخلی






پن میکسر







اختلاط با دست

به هیچ وجه مجاز نیست

موارد استثنایی و کم اهمیت
بتن از رده پائین تر از C16
دستور دستگاه نظارت

۳۰۰ لیتر

ضخامت دو قشر نبایستی از ۳۰ سانتیمتر

حداکثر ۳۰ دقیقه پس از ساخت مصرف شود

باز آمیختن با آب پس از اتمام اختلاط

استثنایی و با کسب مجوز از دستگاه نظارت.

انتقال بتن

جداشدن

حالت خمیری

بتن ریزی های متوالی

چرخ های دستی و دامپر

۳۰۰ لیتر در هر نوبت

C16 کمتر

چرخهای دستی حداکثر ۶۰ متر

دامپر حداکثر ۱۲۰ متر

چرخهای لاستیکی

مسیر حمل کاملاً صاف و افقی



Photo from New York State Department of Transportation



ناوه شیب دار

روکش فلزی

آب بند

شیب آن ثابت

در انتهای ناه باید قیف قائم برای تخلیه بتن








تسمه نقاله

کامیون مخلوط کن

۲ تا ۶ دور در دقیقه همزن
۶ تا ۸ و بیشتر اختلاط



باکت یا جام

اندازه دهانه بازشو $1/3$ طول باکت و ۵ برابر قطر بزرگترین دانه

شیب جدار باکت ۶۰

محفظه هدایت ارتفاع حداقل ۶۰ سانتیمتری







تلمبه (پمپ) بتن

نسبت اندازه سنگدانه ها به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن


۰/۳۳ برای سنگدانه های تیز گوشه

۰/۴ برای سنگدانه های کاملاً گرد گوشه










Concrete pumping setup



Pump truck
Uses high air pressure to force concrete through pipes and hoses to the pour site.



Ready mix truck
Supplies the pump truck with pre-mixed concrete.


Boom

Pump truck operator
Responsible for the position of the truck, boom, hose and the flow of concrete.


Hose man
Directs the flow of concrete.

Operator uses a remote control box to position the boom and control the flow of concrete.






Static Concrete Pumping





Static Concrete Pumping





Static Concrete Pumping



بتن ریزی

محل نهایی خود جدایی دانه‌ها در اثر جابجایی مجدد هنگام ریختن و جا دادن به حالت خمیری باقی بماند

افزودن اسلامپ بتن تا هنگامی که هنوز از مخلوط کن تخلیه نشده

فقط با اجازه دستگاه نظارت

افزودن دوغاب سیمان با یا بدون مواد افزودنی روان کننده

نسبت آب به سیمان

سطح بتن ریخته شده به صورت لایه‌های افقی باید تراز باشد

بستر پی باید با حداقل ۱۰ سانتیمتر بتن رده C_{15} آماده و رگلاژ شود.

بتن‌ریزی دالها و سقفها

بتن‌ریزی در دالها باید در یک جهت و بطور متوالی انجام شود.

~~پراکنده~~

~~پخش و تسطیح~~

~~افقی در طول قالب حرکت~~

بتن‌ریزی دیوار، ستون و تیرهای اصلی

لایه های افقی با ضخامت یکنواخت

هنگام ریختن لایه جدید، لایه قبلی در حالت خمیری

پیمانه‌های اولیه بتن باید از دو انتهای عضو به سوی قسمت مرکزی سازه

آب در انتها و گوشه‌ها جلوگیری

. ارتفاع سقوط آزاد بتن $0/9$ تا $1/2$ متر



تراکم

Consolidation





تراکم

بتن باید در طول عملیات بتن‌ریزی با استفاده از وسایل مناسب متراکم شود،

بتن های خودتراکم

دو قسمت لرزانیده شده، با هم همپوشانی

قسمتی از ویبراتور باید در لایه زیرین که هنوز حالت خمیری دارد، فرو رود.

ویبراتور باید تا حد امکان به صورت قائم وارد بتن گردد به آرامی بیرون کشیده شود


متراکم کردن با دست میله فولادی (تخماق)

کارهای کوچک و محدود

مخلوطهای خمیری و روان

با اجازه دستگاه نظارت

Effect of Voids in Concrete on Modulus of Elasticity, Compressive Strength, and Flexural Strength.



روشهای تراکم :

لرزشی

ضربه ای

خرد شدن مصالح

مقاومت رطوبت منافذ (فشار منفذی)

ضربه ای لرزشی

فشاری یا پرسشی


فشاری لرزشی

دستی با میله

ویبراتور داخلی



Vibrator & Engine Set



Head Of Vibrator



Malaysia type



Japan type







- Oring
- Rotary Shaft
- Case
- Oil Seal
- Universal Bearing
- Counter Spring
- Oring
- Hose Joint
- Shaft Joint
- Hose Joint(H)
- Counter Shaft
- Oil Seal
- Bearing
- Oring
- Outliner
- Flexible Shaft
- Flexible Hoe

The simple type without a spring in the vibrator head



- Head cap
- Rotary shaft
- Case oil seal
- Bearing
- Counter spring
- Spring
- Oil seal
- Bearing
- Counter shaft
- Flex.shaft





ويپراتور خارجي يا ويپره قالب


























تراکم سطوح افقی یا دالهای بتنی

کمپکتور دستی یا صفحه ای خاک



شمشه دستی







Preparation Before Placing Includes:

- Trimming the subgrade



Preparation Before Placing Includes:

- Moistening the subgrade



Preparation Before Placing Includes:

- Compacting the subgrade











Screeding (Strikeoff)

The process of cutting off excess concrete to bring the top surface of a slab to proper grade



Vibratory Screeds



Bullfloating

- To eliminate high and low spots and to embed large aggregate particles





Edging

Edging densifies and compacts concrete next to forms where floating is less effective



- Required along all edge forms, isolation and construction joints in floors and exterior slabs
- Cut concrete away from forms to a depth of 25 mm with a pointed mason or margin trowel
- Edging may be required after each subsequent finishing operation for interior slabs

Highway Straightedges




Floating (Power or Hand)

ماله پروانه ای (بتن اکسپوز)



- To embed aggregate particles just beneath the surface
- To remove slight imperfections, humps, and voids
- To compact the mortar at the surface in preparation for additional finishing operations.











Troweling



- Creates smooth, hard, dense surface
- Exterior concrete should not be troweled because:
 - it can lead to a loss of entrained air caused by overworking the surface
 - troweled surfaces can be slippery when wet.

Brooming



Tining



ماله كشي و پرداخت بتن

آب ناشی از آب انداختگی

ماله كشي

لیسه ای کردن

~~پاشیدن سیمان خشک~~

Curing and Protection



- Curing should begin immediately after finishing – F/T exposure 7d @ 10°C min.



Curing


Curing requires adequate —

- Moisture
- Temperature
- Time





If any of these factors are neglected, the desired properties will not develop

تائير عمل آوري بر مقاومت بتن



Effect of Curing on Compressive Strength





شکل ۱۰-۱ تا زمانی که رطوبت و دمایی مساعد برای آبیگری سیمان وجود داشته باشد، مقاومت بتن به تناسب سن افزایش می یابد.

Curing Methods




1. Supply Additional Water for Evaporation by:

- Ponding or immersion
- Spraying or fogging
- Saturated wet coverings



Curing of Concrete by Supplying Water for Evaporation



Curing Methods


2. Seal in Mixing Water

روش عایقی

- Plastic sheets
- Membrane-forming curing compounds



Membrane Curing of Concrete







۷-۷-۲ عمل آوری اولیه یا محافظت

عمل آوری اولیه مربوط به مرحله‌ای است که بتن، سخت نشده است یا مراحل ابتدایی سخت شدن را می‌گذراند. در این مرحله بتن ممکن است تحت اثر آسیب‌ها و اثرات نامطلوب، مانند، شسته شدن یا جریان آب یا رگبار، خشک شدگی اولیه در اثر وزش باد یا تابش مستقیم آفتاب، یخ‌زدن سریع در هوای بسیار سرد و لرزش و ضربه ناگهانی قرار گیرد. برای جلوگیری از این آسیب‌ها باید تدابیر و اقدامات لازم پیش‌بینی شود.

۳-۷-۷ عمل آوری نهایی یا مراقبت

۳-۷-۷-۱ عمل آوری نهائی مربوط به زمان پس از گیرش بتن و در مرحله سخت شدن است، که در آن باید رطوبت سطحی و حداقل دمای لازم برای هیدراته شدن سیمان فراهم شود.

جدول ۴-۷ تعریف رده‌های حمل‌آوری با توجه به اهمیت

رده حمل‌آوری				شرایط
۴	۳	۲	۱	
۷۰	۵۰	۳۵	(۱) -	دستیابی به درصد مقاومت فشاری مشخصه
<p>(۱) برای زمان گیرش بتن کمتر از ۵ ساعت و دمای سطح بتن بیش از ۵ درجه سلسیوس و هوای مرطوب (شرجی) بدون باد و آفتاب (رده عمل‌آوری «۱»)، مدت زمان عمل‌آوری حداقل ۱۲ ساعت در نظر گرفته می‌شود.</p>				

جدول ۵-۷ تعریف رده‌های عمل‌آوری با توجه به شرایط محیطی

رده عمل‌آوری	شرایط محیطی
۱	صرفاً برای عمل‌آوری اولیه
۲	شرایط محیطی خوب پس از پایان عمل‌آوری (دارای رطوبت نسبی میانگین هوا بیش از ۸۰ درصد و به‌دور از باد و تابش مستقیم آفتاب)
۳	شرایط محیطی متوسط پس از مدت عمل‌آوری (دارای رطوبت نسبی میانگین بین ۴۰ تا ۸۰ درصد یا گاه دارای باد و تابش مستقیم آفتاب)
۴	شرایط محیطی ضعیف پس از پایان مدت عمل‌آوری (رطوبت نسبی کمتر از ۴۰ درصد یا دارای باد و تابش مستقیم آفتاب)
	چنانچه در هر مورد، شرایط رویارویی «مهاجم» باشد، یا اهمیت عضو بتنی از نظر دوام در این شرایط بیشتر باشد، رده عمل‌آوری ۲ یا ۳ را باید یک درجه افزایش داد.

جدول ۶-۷ حداقل مدت عمل آوری برای رده‌های مختلف عمل آوری با توجه به دمای سطح بتن و روند کسب مقاومت آن (۱)

حداقل مدت عمل آوری بر حسب روز برای روندهای کسب مقاومت بتن									دمای متوسط سطح بتن (درجه سلسیوس)
کند (آهسته) $t \geq 0/15$ $t > 0/3$ (۲)			متوسط $t \geq 0/3$ $t > 0/5$			سریع (تند) $t \geq 0/5$			
رده ۴	رده ۳	رده ۲	رده ۴	رده ۳	رده ۲	رده ۴	رده ۳	رده ۲	
۶	۵	۳	۵	۳	۲	۳	۲	۱	$t \geq 25$
۱۲	۷	۵	۹	۴	۳	۵	۲	۱	$25 > t \geq 15$
۲۱	۱۲	۸	۱۳	۷	۴	۷	۳	۲	$15 > t \geq 10$
۳۰	۱۸	۱۱	۱۸	۹	۵	۹	۴	۳	$10 > t \geq 5$

t: نسبت مقاومت فشاری ۲ روزه به ۲۸ روزه

t: دمای متوسط سطح بتن

(۱) چنانچه دمای متوسط روزانه در مدت عمل آوری بیش از ۳۰ درجه سلسیوس شود، استفاده از حداقل مدت زمان عمل آوری ارایه شده، محافظه کارانه می‌باشد.

(۲) چنانچه رشد مقاومت بتن کندتر باشد لازم است از شیوه‌های مستقیم یا غیرمستقیم برای دستیابی به درصدی از مقاومت ۲۸ روزه مورد نظر استفاده نمود.

۷-۸ کنترل کفایت عمل آوری

۷-۸-۳ کفایت عمل آوری وقتی حاصل می‌شود، که نسبت میانگین مقاومت آزمون‌های عمل آوری شده در شرایط واقعی کارگاهی در سن مقاومت مشخصه، حداقل ۰/۸۵ مقاومت میانگین آزمون‌های عمل آوری شده در شرایط استاندارد در همان سن باشد.



در مواردی که این شرط برآورده نشود، اگر میانگین مقاومت آزمون‌های عمل آوری شده در شرایط واقعی کارگاهی، حداقل به میزان ۱۰ درصد بیش از مقاومت مشخصه بتن، در همان سن باشد، مدت و شیوه عمل آوری تأیید می‌شود.

۷-۸-۴ در مواردی که مدت و شیوه عمل آوری قابل قبول نباشد، لازم است با تغییر مدت یا شیوه عمل آوری و یا هر دو، آزمایش مزبور دوباره انجام شود تا امکان رد یا قبول کفایت عمل آوری فراهم شود.

۵-۲-۷-۷-۹ در شرایط محیطی هوای گرم به خصوص در رطوبت نسبی کمتر از ۷۰ درصد و سرعت وزش باد بیش از ۵ km/h، حفاظت بتن از تبخیر آب باید بلافاصله پس از اتمام عملیات پرداخت و با استفاده از پوشش پلاستیک انجام شود. پس از سخت شدن بتن، روش مجاز عمل‌آوری طبق جدول ۱-۷-۹ باید اعمال گردد.


جدول ۹-۷-۱ روش‌های مجاز عمل‌آوری

روش مجاز عمل‌آوری بر اساس شرایط محیطی			نوع بتن و نسبت آب به سیمان مخلوط بتن
شرایط محیطی هوای سرد	شرایط محیطی هوای گرم	شرایط محیطی معمولی	
روش عایقی	روش آبرسانی و روش عایقی	روش آبرسانی و روش عایقی	بتن معمولی با نسبت آب به سیمان ۰/۴۳ و بیشتر
روش عایقی برای بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۴ تا ۰/۴۳ مجاز است. اما ساخت بتن با نسبت آب به سیمان <u>۰/۴</u> و <u>کمتر در هوای سرد</u> مجاز نیست.	روش آبرسانی	روش آبرسانی	بتن حاوی مواد افزودنی معدنی مانند دوده سیلیس، سرباره و متاکائولین، با نسبت آب به سیمان کمتر از ۰/۴۳




Steam Curing

Initial concrete temp. = 21°C



Relationship Between Strength and Steam Curing



بتن‌ریزی در هوای گرم

تبخیر سریع آب

افزایش سرعت آبگیری

کاهش کارایی

مشکلاتی در بتن‌ریزی و متراکم کردن

تسریع گیرش

کاهش مقاومت نهایی

تشدید جمع‌شدگی خمیری

ترک در بتن جوان

حداکثر جذب آب سنگدانه‌های مصرفی } سنگدانه‌های درشت به ۲/۵ درصد
سنگدانه‌های ریز به ۳ درصد

دمای بتن در هنگام بتن‌ریزی } ۳۲ درجه سلسیوس برای بتن معمولی
۱۵ درجه سلسیوس برای بتن حجیم

بکار بردن سیمان‌های مناسب با حرارت زایی کم

جایگزین کردن مقداری از سیمان با مواد پوزولانی

سیمان پرتلند پوزولانی یا روباره‌ای

طرح اختلاط مناسب به منظور احتراز از مصرف سیمان زیاد.

عدم استفاده از سیمان با دمای بیش از ۷۵ درجه سلسیوس.

آب‌پاشی میلگردها، اجزای توکار و قالب‌های با دمای بیش از ۵۰ درجه سلسیوس

مدت عمل آوردن بتن از ۷ روز کمتر نباشد.

نمونه‌های از آسیب‌هایی وارده در اسکله‌های واقع در خلیج فارس



بتنریزی در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

رعایت ضوابط بتنریزی در هوای گرم

نسبت آب به سیمان

نفوذپذیری کاهش

حداقل مقدار سیمان ۳۵۰ کیلوگرم حداکثر آن ۴۵۰ کیلوگرم

کلریدهای آب مصرفی باید کمتر از ۵۰۰ قسمت در میلیون

آب دریا برای شستشوی سنگدانه‌ها، تهیه و عمل آوردن بتن مجاز نمی‌باشد.


حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی (سیمان بعلاوه مواد پوزولانی و یا روباره‌ای) ۰/۴ باشد.

پوشش بتنی میلگردها

Popouts









بتن‌ریزی در هوای سرد

سه روز متوالی } دمای متوسط هوا در شبانه‌روز کمتر از ۵ درجه سلسیوس باشد.
دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از ۱۰ درجه سلسیوس زیادتر نباشد.

تدابیر احتیاطی

سیمان زودگیر

~~سیمان روباره‌ای و سیمان‌های آمیخته~~

آب گرم تماس مستقیم


نسبت آب به سیمان ۰/۵

اسلامپ بتن نباید بیشتر از ۵۰ میلی‌متر انتخاب گردد. روان کننده

حباب هوا:




Air-Entrained Concrete



Air-Void System

Specimens subjected to 150 Cycles of Freezing and Thawing




- Non-air-entrained
- High water-cement ratio
- Air-entrained
- Low water-cement ratio

Effect of Air and Cement Content on Performance of Concrete in Sulphate Soil


Without Air

Cement
content

With Air



222 kg/m³



306 kg/m³




392 kg/m³



5 years exposure to sulphate soil

Effect of Air Content on Scaling



جدول ۹-۶-۱- مقدار کل حباب های هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

مقدار درصد هوا * در شرایط محیطی		حداکثر اندازه اسمی سنگدانه (میلیمتر)
۲ + +	۱ +	
۶	۷/۵	۹/۵
۵/۵	۷	۱۲/۵
۵	۶	۱۹
۴/۵	۶	۲۵
۴/۵	۵/۵	۲۸
۴	۵	۵۰
۳/۵	۴/۵	۶۳

عمل آوردن بتن تازه

عمل آوردن بتن تازه باید حداقل ۲۴ ساعت و تا رسیدن بتن به مقاومت ۵ مگاپاسکال ادامه یابد.

کربناتی شدن سطوح بتن

تبخیر

از یخزدگی بتن اشباع شده‌ای که مقاومت آن به ۱۴ مگاپاسکال نرسیده باشد، جلوگیری به عمل آید.

روش‌های ویژه کاربرد بتن

بتن پاشیده

نسبت آب به سیمان در محدوده ۰/۲۵ الی ۰/۵

حداکثر اندازه سنگدانه مخلوط مصرفی ۲۰ میلیمتر

کمانه کردن و برگشت سنگدانه‌ها

-بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی با قیف و لوله (ترمی)

حداقل ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب مواد سیمانی

نسبت آب به سیمان ۰/۴۵

قطر لوله ترمی باید حداقل ۸ برابر قطر بزرگترین اندازه سنگدانه مصرفی

اسلامپ بتن باید ۱۷۰ تا ۲۵۰ میلیمتر

سرلوله ترمی همواره باید به میزان ۶۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر در داخل بتن ریخته شده

نسبت آب به سیمان ۰/۶

مقدار سیمان باید نسبتاً زیاد باشد (در محدوده ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب)

حداکثر اندازه ۲۸ میلیمتر سنگدانه‌های گرد گوشه

مقدار کافی ریزدانه

چسبندگی کافی مواد ریز

بتن خود تراکم و ویژگی های آن

Self-Compacting Concrete

(SCC)



تحت اثر وزن خود متر اكم

~~بالا بردن نسبت آب به سیمان~~



با استفاده از طرق دیگر

Self-consolidating concrete can flow between and around reinforcement without requiring vibration.

تاریخچه بتن خود تراکم :

بتن خود تراکم نخست در ۱۹۸۶ H. Okamura در ژاپن پیشنهاد گردید و در سال ۱۹۸۸ این نوع بتن در کارگاه ساخته شد و نتایج قابل قبولی را از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن ارائه داد. مقاله ای در مورد این نوع بتن توسط K.Ozawa و همکارانش در سال ۱۹۸۹ منتشر گردید. اولین کارگاه آموزشی معتبر که به بررسی مصالح مورد استفاده در بتن خود تراکم اختصاص داشت در اوت ۱۹۹۸ در دانشگاه تکنولوژی Kochi در کشور ژاپن برگزار گردید و مقالات متعددی در ارتباط با توسعه بتن خود تراکم در دنیا ارائه شد.



نمونه های اجرایی بتن خود تراکم :

۱- پل معلق Akashi-Kaiko در Awagi-Shima و Kobe ژاپن (طولانی ترین و بلند ترین پل دنیا)

مهندسين :

Honshu-Shikoku Bridge Authority



برج Landmark در ۲۱ Minato Mirai شهر یوکوهاما – ژاپن :

بلندترین برج در ژاپن با ۲۹۵/۸ متر (۹۷۰ فوت) ارتفاع و ۷۰ طبقه.
ستون های ۹ طبقه اول این برج با استفاده از بتن خود تراکم اجرا شده است
(باتوجه به فشردگی میلگردها)

تعداد ستونهای ۹ طبقه : ۶۶ ستون

مقدار بتن خود تراکم مصرفی : ۸۸۵ متر مکعب



Uses of SCC

Akashi-Kaikyo (Pearl) bridge in Kobe is the first large scale construction to use SCC.

(Source: <http://en.wikipedia.org/wiki/>)



- SCC has been successfully utilized in almost all sectors that utilized conventional concrete: like dam, bridge, tunnel, culverts, walls, ordinary and high rise buildings
- Proved highly beneficial for precast concrete industry
- As of 2006, SCC makes up about 5% of the Japanese concrete market and around 15% of the Danish and Swedish markets. (Source: www.cementindustry.co.uk)

بازار بزرگ Midsummer Place واقع در لندن-انگلستان :

ستونهای بیضوی با میلگردهای خیلی تراکم و به ارتفاع ۱۰-۸/۵ متر.

ارزش پروژه = ۶۵ میلیون پوند

صرفه جویی در مدت زمان ساخت = حدود ۴۰ درصد در مقایسه با بتن معمولی.

صرفه جویی در هزینه ها = حدود ۱۰ درصد در مقایسه با بتن معمولی.




امروزه بتن خود تراکم همزمان با کشور ژاپن در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
کشورهای اروپائی ، کانادا و آمریکا (تحت عنوان
Self-

Consolidating Concrete) موضوع بحث، بررسی و اجرای سازه های بتنی
است. در ایران نیز استفاده از بتن خود تراکم از چند سال قبل آغاز شده و از مزایای
آن بهره گرفته شده است. برای مثال می توان از مصرف بتن خود تراکم در **تونل**
جدید الاحداث رسالت در تهران نام برد.

در ضمن دستورالعمل هایی نیز مانند (EFNARC) در اروپا، (Brite Eu Ram)
در سوئد، (AFGC) در فرانسه، (TC 73.04 , BRL 1801) در هلند و (NCS) در
نروژ برای آن تهیه شده است.

Conventional Concrete



Casting Problems with Conventional Drilled-Shaft Concrete




Turnpike, miscellaneous
drill-shaft structure

Casting Problems with Conventional Drilled-Shaft Concrete



Self-Consolidating Concrete



مواد تشکیل دهنده بتن خود

تراکم :

۱- افزودنی ها

۲- فوق روان کننده ها


۳- پودر سنگ

۴- میکروسیلیس


۵- نانو سیلیس

۶- خاکستری بادی





Schematic composition of SCC



مواد تشکیل دهنده بتن خود تراکم :

فوق روان کننده ها :

افزودنی های شیمیایی:

-فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات (PCE) و

-افزودنی اصلاح کننده قوام (VMA)

جهت تولید بتن خود تراکم به کار می رود.

از آنجایی که ساخت افزودنی های شیمیایی بر مبنای PCE جهت کاربردهای خاص و مختلف بسیار مناسب می باشد، توسعه افزودنی نوین با خاصیت مقاوم دهی زود رس برای مخلوطهای بتن خود تراکم را امکان پذیر نموده است.

پودر سنگ :

پودر سنگ آهک، دولمیت، گرانیت خرد شده ریز که میزان اندازه آنها ریزتر از اندازه ماسه ها $D < 0.150mm$ (No.100) می باشد و در قسمت پراکنده ها قرار گرفته و فواید زیادی از جمله پرکردن منافذ خالی و در بتن خود تراکم در دوام و مقاومت ، نقش اساسی ایفا می کنند.

میکروسیلیس :

میکروسیلیس در بتن SCC باعث چسبندگی بالای بتن تازه شده و دوام بتن را نیز افزایش می دهد و نقش های مهمی در چسبندگی و پرکنندگی در توسعه بتن با عملکرد بالا دارد میکروسیلیس دارای حدود ۹۰ درصد دی اکسید سیلیس می باشد.

نانو سیلیس:

محلول نانو سیلیس دی اکسید سیلیس (SiO_2) است که اندازه ذرات آن در ابعاد نانومتری می باشد.

محلول نانو سیلیس متشکل از ذراتی است گرد شکل که با قطر کمتر از ۱۰۰ nm یا به صورت ذرات خشک پودر یا به صورت معلق در مایع محلول قابل انتشار می باشد.

سنگدانه ها :

تمامی ماسه هایی که در بتن معمولی استفاده می شود در بتن خود تراکم هم کاربرد دارد. کمترین اندازه سنگدانه ها $D=0.150mm$ (No.100) می باشد و ریزتر از این مقدار را به عنوان پودر استفاده می شود که در روانی بتن خود تراکم بسیار مهم است و کاربرد فراوانی دارد.


اندازه ماکزیمم معمول سنگدانه ها در بتن خود تراکم (SCC) **بین 16-20 mm**

می باشد. اگرچه اجزایی که تا 40 mm نیز می باشد در بتن SCC استفاده شده اند

سنگدانه های گرد گوشه روانی بتن را بهبود می بخشد زیرا اصطکاک درونی کاهش می یابد.



دانه بندی ماسه اهمیت زیادی در مشخصات رفتارشناسی بتن تازه دارد. در حالت کلی با کاهش میزان مدول نرمی ماسه، آب مورد نیاز برای دستیابی به یک کارایی معین به مقدار جزئی بیشتر می شود زیرا سطح مخصوص دانه ها افزایش می یابد. ولی از سوی دیگر قوام، لزجت و پایداری بتن بهبود قابل ملاحظه ای می یابد. معمولا قطر ماسه بین 162 mm تا 4 mm می باشد.

اهمیت دانه بندی شن بر مشخصات رفتارشناسی بتن تازه کمتر از اهمیت دانه بندی ماسه است به طوری که قرارگیری دانه بندی شن در محدوده ذکر شده در استاندارد ASTM C33 کفایت می کند. معمولا قطر سنگدانه های درشت $D > 4$ mm می شود .



آزمایش جعبه L شکل :

- قابلیت پرکنندگی
- قابلیت عبور
- مشاهده جداشدگی به صورت چشمی



Schematic of L-box



(ب) پخش بتن به صورت گلبیگ می باشد



(الف) بتن به صورت کاملاً همگن و یکنواخت عبور کرده

فصل ششم

کیفیت بتن

-مقاومت در برابر بار و تنشهای وارده

مشخصه های مهم بتن

Durability

-دوام

مقاومت فشاری مشخصه بتن ۵ درصد

استوانه استاندارد

تبدیل مقاومت نمونه‌های غیر استاندارد

مقاومت نمونه مکعبی به ابعاد ۲۰۰ میلی‌متر = مقاومت نظیر استوانه استاندارد ϕ

مقادیر ϕ

مقاومت فشاری نمونه مکعبی (MPa)	≤ 25	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵
ϕ	۱/۲۵	۱/۲۰	۱/۱۷	۱/۱۴	۱/۱۳	۱/۱۱	۱/۱۰
مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای (MPa)	با توجه به ضریب	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰

مقاومت فشاری متوسط مورد نظر

آزمایش های مقاومت کششی بتن نباید مبنای پذیرش بتن در کارگاه باشد.

تعیین نسبت مخلوط های بتن معمولی

هدف از طرح مخلوط بتن، تعیین صرفه جویانه ترین و عملی ترین مخلوط بتنی

۱. کارایی قابل قبول بتن تازه

۲. پایایی (دوام)، مقاومت، و ظاهر یکنواخت بتن سخت شده

۳. صرفه جویی

مقاومت متوسط هدف و مقاومت مشخصه بتن

$$f_{cm} = f_c + 1/34s + 1/5MPa$$

مقاومت فشاری متوسط

$$f_{cm} = f_c + 2/33s - 4MPa$$

حداقل ۳۰ نمونه متوالی یا دو گروه نمونه‌های متوالی با مجموع حداقل ۳۰ آزمایش
نمونه‌های متوالی در مدت حداقل ۴۵ روز

$$S = \sqrt{\frac{\sum(x-m)^2}{n-1}}$$

(۳-۵-۹)

انحراف استاندارد

x: مقاومت فشاری آزمونه

m: میانگین مقاومت فشاری آزمونه‌ها

n: تعداد آزمونه‌ها

جدول ۹-۵-۵ رتبه‌بندی کارگاهها بر اساس وضعیت تولید بتن، نظارت و کنترل کیفیت

وضعیت کنترل کیفیت			شرایط تولید و کنترل
ج	ب	الف	
حجمی	وزنی	وزنی	توزین یا پیمانانه کردن سیمان
حجمی	حجمی	وزنی	توزین یا پیمانانه کردن سنگدانه
بدون کنترل	کنترل شده	کنترل شده	کنترل دانه بندی سنگدانه
بدون کنترل	کنترل شده	کنترل شده	کنترل رطوبت سنگدانه
در سطح ضعیف	در سطح خوب	در سطح عالی	نظارت بر تولید
در سطح محدود	موجود است	موجود است	امکانات آزمایشگاهی
در سطح محدود	گاهی اوقات	مداوم	تداوم در آزمایش
در سطح محدود	وجود دارد	وجود دارد	نیروی متخصص تولید بتن

جدول ۴-۵-۹ انحراف استاندارد بر اساس رتبه بندی کارگاه و مقاومت مشخصه بتن

مقاومت مشخصه بتن (مگاپاسکال)					رتبه بندی
کارگاه	۱۶	۲۰	۲۵	۳۰ و ۳۵	۴۰ و بیشتر
الف	۲/۵	۳	۳/۵	۴	۴/۵
ب	۳/۵	۴	۴/۵	۵	۵/۵
ج	۴/۵	۵	۵/۵	۶	۶/۵

$$f_{cm} = f_c + 1/34s + 1/5MPa$$

مقاومت فشاری متوسط

$$f_{cm} = f_c + 2/33s - 4MPa$$

حفظ خصوصیات مهندسی بتن

در برابر محیط و عوامل مهاجم

-هوازدگی

-حملات شیمیایی

-سایش

-حملات بیولوژیکی


سیکلهای یخ بندان و ذوب

فاضلاب و پسابها - یخ زداها

عبور اشخاص و وسایل نقلیه

ریشه گیاهان و درختان

آسیب دیدگی بر اثر دوره‌های یخ زدن و آب شدن



Freezing Effect

Sulphate Attack حمله سولفاتی




سولفوآلومينات



سولفات+آلومينات

منبسط شونده

Concrete Beams After Seven Years of Exposure to Sulphate-Rich Wet Soil





Alkali-Silica Reaction: “The Cancer of Concrete”

واکنش قلیایی سنگدانه‌ها



Alkali-Silica Reaction: “The Cancer of Concrete”





Alkali-Aggregate Reactions (AAR):

(a) Alkali-carbonate reaction (ACR)

(b) Alkali-silica reaction (ASR)

•



ASR

Pyramid of ASR



Alkalis

Main cations :

Sodium (Na^+)

Potassium (K^+)

Common sources:

Alkalis from cement

Alkalis from de-icing salts


Supplementary cementing materials

Aggregates


Others

Reactive Silica


Silica tetrahedron:



Amorphous Silica



Crystalline Silica



Reactive Silica

Amorphous or disordered silica = most chemically reactive

Common reactive minerals:

strained quartz

opal

obsidian

cristobalite

tridymite

chelcedony

cherts

cryptocrystalline volcanic rocks



Moisture

Found in pore spaces in concrete


Sources:

Addition of water to concrete mixture


Moist environment/permeable concrete

Creation of alkali-silica gel


1. Siliceous aggregate in solution




2. Surface of aggregate is attacked by OH




3. Silanol groups (Si-OH) on surface are broken down by OH⁻ into SiO⁻ molecules




4. Released SiO^- molecules attract alkali cations in pore solution, forming an alkali-silica gel around the aggregate.




5. Alkali-silica gel takes in water, expanding and exerting an osmotic pressure against the surrounding paste or aggregate.



Images of ASR damage



Images of ASR damage



Concrete failure due to ASR





خوردگی فولاد مدفون در بتن

سایش و فرسایش

ضوابط ویژه برای افزایش پایداری در شرایط محیطی مختلف

شرط لازم

دوام بتن

مقاومت فشاري

~~شرط كافي~~

شرط لازم

دوام بتن

نفوذپذيري

~~شرط كافي~~

عوامل موثر بر کاهش نفوذ پذیری بتن

- برای افزایش بتن باید نفوذپذیری آن را با رعایت موارد زیرتقلیل داد:

- استفاده از سیمان مناسب

- بهینه سازی عیار سیمان

- انتخاب صحیح و مناسب نسبت‌های اختلاط بتن


- استفاده از افزودنی های شیمیایی مانند روان کننده، مواد حباب هواساز و...

- کاهش و محدود نمودن نسبت آب به مواد سیمانی (سیمان و پوزولان و مواد شبه سیمانی)

- تامین حداکثر تراکم با وسایط و روش های مناسب

- عمل‌آوری دقیق و کافی با روشهای مناسب

رابطه بین مقاومت و نسبت آب به سیمان



-مقاومت


W/C

-دوام

قانون آبرامز

W/C \nearrow \Rightarrow strength \searrow

Typical Relationships of Strength to W/C-Ratio



انواع شرایط محیطی

شرایط محیطی ملایم:

شرایط محیطی متوسط:

شرایط محیطی شدید:

شرایط محیطی بسیار شدید:

شرایط محیطی فوق العاده شدید:

محدودیت نسبت آب به سیمان، حداقل مقاومت و حداکثر مقدار سیمان

جدول ۹-۶-۲- الزامات مربوط به شرایط محیطی ویژه

شرایط محیطی یا موقعیت سازه	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	حداقل مقاومت مشخصه بتن (مگا پاسکال)	حداقل مقدار سیمان
متوسط	۰/۵	۲۰	۲۰۰
شدید	۰/۴۵	۲۰	۲۲۵
بسیار شدید	۰/۴	۲۵	۲۵۰
فوق العاده شدید	۰/۴	۴۰	۲۵۰

TABRIZ

PERSIAN GULF

تدابیر احتیاطی در محیط های سولفاتی

سیمان

نسبت آب به سیمان

مواد سیلیسی ریزدانه فعال

- در مناطقی که علاوه بر سولفات آلوده به کلرید می باشند، باید در انتخاب نوع سیمان برای اعضا و قطعات بتن آرمه دقت بیشتری به عمل آید. بویژه از کاربرد سیمان پرتلند نوع پنج به تنهایی، که حفاظت ناچیزی در مقابل نفوذ یون کلر به بتن و ممانعت از خوردگی میلگردها دارد، خودداری گردد.

مقدار مجاز سولفات ها در بتن

برحسب SO₃ نباید از ۴ درصد وزن سیمان

کل سولفات موجود نباید از ۵ درصد وزن سیمان

۹-۶-۳-۳-۹-۲-در صورتی که بتن در جوار دیواره خاکی مقاوم ریخته شود و بطور دائم با آن در تماس باشد، ضخامت پوشش نباید کمتر از ۷۵ میلیمتر باشد.

جدول ۹-۶-۵- مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها (میلیمتر)*

نوع شرایط محیطی					نوع قطعه
فوق العاده شدید	بسیار شدید	شدید	متوسط	ملايم	
۷۵	۶۵	۵۰	۴۵	۳۵	تیرها و ستونها
۶۰	۵۰	۳۵	۳۰	۲۰	داله، دیوارها و تیرچه‌ها
۵۵	۴۵	۳۰	۲۵	۲۰	پوسته‌ها و صفحات پلیسهای
۹۰	۷۵	۶۰	۵۰	۴۰	شالوده‌ها

۹-۶-۴ دسته‌بندی شرایط محیطی و الزامات برای بتن مسلح در معرض یون‌های کلرید

الف) شرایط محیطی متوسط (دسته‌بندی A): ساختمان‌های رو زمینی که در معرض خطر نفوذ یون کلرید بر اثر وزش بادهای دارای یون‌های نمک نیستند.

ب) شرایط محیطی شدید (دسته‌بندی B): ساختمان‌های رو زمینی در نواحی نزدیک به ساحل و در معرض وزش بادهای حاوی یون‌های کلرید.

پ) شرایط محیطی شدید (دسته‌بندی C): قسمتهایی از ساختمان که در تماس با خاک است و بالای ناحیه مویبندی واقع شده است (به علت فشار کم آب یا وجود سیستم زهکشی، خطر نفوذ شدید آب از سطح به داخل بتن وجود ندارد) و یا قسمتهایی که دائماً در زیر آب دریا واقع‌اند.

ت) شرایط محیطی خیلی شدید (دسته‌بندی D): قسمتهایی از ساختمان که در تماس با خاک مهاجم است و در زیر سطح آب زیر زمینی واقع شده است (آب براحتی می‌تواند از سطح به داخل نفوذ پیدا کند).

ث) شرایط محیطی فوق‌العاده شدید (دسته‌بندی E): ساختمان‌های دریایی (دارای قسمتهایی در ناحیه جزر و مدی و ناحیه پاشش).

جدول ۶-۶-۹ مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها (میلیمتر) در شرایط محیطی بند ۴-۶-۹

نوع شرایط محیطی				نوع قطعه
فوق العاده شدید	خیلی شدید	شدید	متوسط	
۷۵	۷۵	۵۰	۴۵	تیرها و ستون‌ها
۶۰	۶۰	۳۰	۳۰	دال‌ها و تیرچه‌ها
۵۵	۵۵	۳۰	۲۵	دیوارها و پوسته‌ها
۹۰	۹۰	۶۰	۵۰	شالوده‌ها

رده بندی بتن

C6 C8 C10 C12 C16 C20 C25 C35 C40 C45 C50

روشهای تعیین نسبت های اختلاط

برای بتن های رده C20 و بالاتر،

ارزیابی و پذیرش بتن

نمونه‌ها باید از محل نهایی مصرف برداشته شوند.

هر نمونه برداری از بتن، تهیه حداقل دو نمونه

اختلاف بین مقاومت دو نمونه کمتر از ۵ درصد میانگین

در غیر این صورت نتیجه آزمون سوم تعیین کننده خواهد بود.

حداقل ۳ نمونه به جای ۲ نمونه تهیه شود.

ارزیابی و بررسی و پذیرش براساس آزمون‌ها مجاز و قابل قبول نیست، بلکه فقط بر اساس نمونه‌گیری مجاز است.

عدم نمونه‌گیری



۳۰ متر مکعب کمتر

تواتر نمونه برداری و آزمایش مقاومت

حجم هر اختلاط بتن بیشتر از یک متر مکعب

الف- برای دالها و دیوارها و پی‌ها، یک نمونه برداری از هر ۳۰ متر مکعب بتن یا ۱۵۰ متر مربع سطح.

ب- برای تیرها و کلاف‌ها، در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزی می‌شوند، یک نمونه برداری از هر ۱۰۰ متر طول.

پ- برای ستون‌ها، یک نمونه برداری از هر ۵۰ متر طول

حجم هر اختلاط بتن کمتر از یک متر مکعب باشد ← متناسباً کاهش

حداقل یک نمونه برداری از هر رده بتن در هر روز الزامی است.

حداقل ۶ نمونه برداری از کل هر سازه الزامی است.

هر رده بتن و از هر نوع بتن

این نمونه‌ها فقط شاخصی برای تعیین کیفیت بتن ساخته شده،

قبل

جدول ۹-۵-۱ مقادیر r_1

$a \times 2a$	۱۰۰ × ۲۰۰	۱۵۰ × ۳۰۰	۲۰۰ × ۴۰۰	۲۵۰ × ۵۰۰	۳۰۰ × ۶۰۰
r_1	۱/۰۲	۱/۰۰	۰/۹۷	۰/۹۵	۰/۹۱

جدول ۹-۵-۲ مقادیر r_2

مکعبی b	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
r_2	۱/۰۵	۱/۰۰	۱/۰۰	۰/۹۵	۰/۹

جدول ۹-۵-۳ مقادیر r_3

مقاومت فشاری نمونه مکعبی (MPa)	≤ 25	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵
r_3	۱/۲۵	۱/۲۰	۱/۱۷	۱/۱۴	۱/۱۳	۱/۱۱	۱/۱۰
مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای (MPa)	با توجه به ضریب	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰

حداقل سه نمونه برداری متوالی

ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده

گام اول:

$$x_1 \geq f_c$$

و

$$x_2 \geq f_c$$

و

$$x_3 \geq f_c$$

«قابل قبول» ←

۱-۲ قابل قبول

۲-۲ غیر قابل قبول

۲-۳-۳ عدم پذیرش قطعی

قبیل

قبل

گام دوم:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \geq f_c + 1/5 \text{MPa}$$

و

$$x_{\min} \geq f_c - 4 \text{MPa}$$

«قابل قبول»

قبل

گام سوم:

$$X_{\min} < f_c - 4 \text{MPa}$$

یا

$$X_m < f_c$$



«غير قابل قبول»

قبل

در غیر اینصورت: ← «عدم پذیرش قطعی»

مقاومت آزمون‌ها نباید از مقدار ۱۶ مگاپاسکال

جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور

آیین نامه بتن ایران

(تجدیدنظر دوم)

جلد دوم

مصالح و اجرا

ضابطه شماره ۲-۱۲۰

آخرین ویرایش ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
aba.bhrc.ac.ir

معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی
امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران
nezamfanni.ir

اعضای کمیته تایید کننده (کمیته بازنگری آیین نامه بتن ایران):

نام	نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	محل اشتغال
مرتضی	زاهدی (رئیس)	دکتری عمران	دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر مازیار	رئیس قاسمی (دبیر)	کارشناس ارشد مهندسی عمران	مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
محمد رضا	اصفهانی	دکتری عمران	دانشگاه مشهد
حسن	افشین	دکتری عمران	دانشگاه سهند تبریز
فریدون	امینی	دکتری عمران	دانشگاه علم و صنعت
احمد	انوار	دکتری عمران	دانشگاه شیراز
علیرضا	آقا بابایی	دکتری عمران	مهندسين مشاور
رحیم	بادامیان	کارشناس ارشد مهندسی عمران	سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی
علیرضا	باقری	دکتری عمران	دانشگاه خواجه نصیرالدین
طیبه	پرهیزکار	دکتری عمران	مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
منصور	پیدایش	کارشناس ارشد مهندسی عمران	دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سعید	تاریوردی لو اصل	دکتری عمران	دانشگاه ارومیه
علی	تبار	کارشناس ارشد مهندسی عمران	شرکت ایمن سازه فدک
محسن	تدین	دکتری عمران	انجمن بتن ایران، مهندسين مشاور سیناب غرب
عباسعلی	تسنیمی	دکتری عمران	دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا	توتونچی	کارشناس ارشد مهندسی عمران	سازمان برنامه و بودجه کشور
حمید	جاسمی زرگانی	دکتری عمران	دانشگاه چمران
محمد	حجرتی	کارشناس ارشد مهندسی عمران	مهندسين مشاور مهتاب قدس

۸-۴-۲ پذیرش مقاومت بتن

۸-۴-۲-۱ در هر سازه و برای هر نوع و هر رده مقاومت بتن، انطباق بر رده مورد نظر زمانی وجود دارد که هر دو شرط «الف» و «ب» زیر برقرار باشد:

الف- میانگین نتایج هر سه نمونه متوالی مقاومت فشاری بتن کمتر از مقاومت مشخصه نباشد.

ب- هیچ یک از نتایج مقاومت فشاری نمونه بتن کمتر از ۹۰ درصد مقاومت مشخصه نباشد.

۸-۴-۲-۲ منظور از نتیجه مقاومت فشاری هر نمونه، میانگین نتایج حداقل دو آزمون استوانه‌ای به قطر اسمی ۱۵۰ و ارتفاع اسمی ۳۰۰ میلی‌متر، در سن ۲۸ روز یا هر سن مقرر شده دیگری برای مقاومت مشخصه است. در مواردی که از آزمون‌های استوانه‌ای به قطر اسمی ۱۰۰ و ارتفاع اسمی ۲۰۰ میلی‌متر استفاده می‌شود، میانگین نتایج حداقل سه آزمون باید به‌عنوان نتیجه هر نوبت نمونه‌برداری در نظر گرفته شود.

۸-۴-۲-۳ در مواردی که اختلاف مقاومت دو آزمون، کمتر از ۱۵ درصد میانگین آنها باشد، میانگین مزبور گزارش می‌شود. در غیر این صورت نتیجه آن نوبت نمونه‌برداری از فهرست نتایج حذف خواهد شد، مگر آن که بتوان نشان داد که «نتیجه کمتر» به دلیل وجود یک نقص در نمونه‌برداری یا قالب‌گیری و نگهداری و آزمایش آن آزمون بوده است. در این حالت «نتیجه کمتر» حذف و «نتیجه بیشتر» به عنوان نتیجه نمونه‌برداری گزارش می‌شود.

جدول ۸-۱ تبدیل مقاومت بتن معمولی و سبکدانه، از آزمون مکعبی ۱۵۰ میلی‌متر به آزمون استوانه‌ای به قطر ۱۵۰ میلی‌متر

۷۵	۷۰	۶۵	۶۰	۵۵	۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	مقاومت فشاری مکعبی ۱۵۰ میلی‌متری، مگاپاسکال
۷۰	۶۵	۶۰	۵۵	۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۲۰	مقاومت فشاری استوانه استاندارد، مگاپاسکال

۱- برای تبدیل مقاومت مکعبی کمتر از ۲۵ مگاپاسکال به استوانه استاندارد، مقدار آن بر ۱/۲۵ تقسیم می‌شود.

۲- برای مقاومت‌های بین اعداد ذکر شده در جدول، کافی است ۵ مگاپاسکال از نتیجه مکعبی کم شود تا نتیجه استوانه‌ای حاصل شود.

۳- در صورت استفاده از مکعب ۱۰۰ میلی‌متری، تبدیل آن به استوانه ۱۰۰ میلی‌متری مشابه جدول فوق خواهد بود. هرچند در عمل مقاومت مکعب ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متری و همچنین مقاومت استوانه ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متری با یکدیگر تفاوت دارند، اما تبدیل آن‌ها ضرورت ندارد و صرفاً از حداقل سه آزمون کوچک‌تر به‌جای حداقل دو آزمون بزرگتر استفاده می‌شود. به‌رحال حداقل قطر آزمون استوانه‌ای باید از سه برابر حداکثر اندازه اسمی سنگدانه کمتر نباشد و برای آزمون مکعبی نیز باید از ۳/۵ برابر حداکثر اندازه اسمی سنگدانه کمتر نباشد.

۴- برای بتن‌های سبکدانه، نسبت مقاومت فشاری آزمون مکعبی ۱۵۰ میلی‌متری به استوانه به قطر ۱۵۰ میلی‌متر، برای رده‌های مقاومتی تا ۴۰ مگاپاسکال برابر با ۱/۰۵ و برای مقاومت‌های بیشتر تقریباً یک است.

۸-۴-۲-۵ در مواردی که ضوابط پذیرش مقاومت بتن طبق بند
۸-۴-۲-۱ برآورده نشود، بتن منطبق بر رده یا مقاومت مشخصه
نیست. ولی اگر تنها ضابطه «ب» برقرار باشد، می‌توان نتیجه
بتن را از نظر سازه‌ای پذیرفت، اما باید با اصلاح طرح مخلوط و
یا دقت در ساخت بتن از تکرار آن جلوگیری شود.

در مواردی که ضابطه «ب» برآورده نشود، لازم است بررسی
«بتن کم مقاومت» در دستور کار قرار گیرد.

در بررسی «بتن کم مقاومت»، امکان دارد، پذیرش بتن از نظر
تامین مقاومت سازه‌ای فراهم آید.

۸-۵ بررسی بتن کم مقاومت

۸-۵-۱ کلیات

در مواردی که طبق بند ۸-۴-۲-۵ نیاز به بررسی «بتن کم مقاومت» باشد، اقدامات این بخش را می‌توان انجام داد تا مشخص شود، آیا بتن از نظر تامین مقاومت سازه‌ای قابل پذیرش است؟

این اقدامات شامل: بررسی‌های تحلیلی، مغزه‌گیری، بارگذاری و سایر اقدامات مقتضی است.

۸-۵-۲ روش‌های تحلیلی

۸-۵-۲-۱ روش اول

در مواردی که با استفاده از تحلیل موجود سازه و بازبینی طراحی مقاطع همسان سازی شده، بتوان نشان داد که ظرفیت باربری سازه به ازای مقاومت کم بتن در همه اعضا، قابل قبول می‌باشد،

۸-۵-۲-۲ روش دوم

در این روش، سازه با فرض وجود بتن کم مقاومت در اعضای مورد نظر، مجدداً تحلیل می‌شود، چنانچه بتوان نشان داد که ظرفیت باربری این اعضا و سازه قابل قبول است، کیفیت بتن

۸-۵-۳-۲ آزمایش مقاومت فشاری مغزه‌ها باید با توجه به ملاحظات زیر انجام شود:

الف- برش کاری و سایش مرطوب مغزه‌ها باید حداکثر طی مدت ۴۸ ساعت از زمان مغزه‌گیری انجام شود، مگر اینکه طراح پروژه ضوابط دیگری را تعیین کرده باشد.

ب- آزمایش مغزه‌ها نباید دیرتر از ۷ روز پس از اخذ آنها انجام شود، مگر آن‌که در مشخصات فنی، زمان دیگری ذکر شده باشد.

پ- در مواردی که سازه در زمان بهره‌برداری در شرایط مرطوب قرار نمی‌گیرد، مغزه‌ها قبل از آزمایش باید به مدت حداقل ۵ روز پس از آخرین مرطوب‌سازی (برش یا سایش مرطوب)، در رطوبت نسبی کمتر از ۶۰ درصد و دمای (۶ ± ۲۱) درجه سلسیوس، خشک شوند.

ت- در مواردی که سازه در زمان بهره‌برداری در شرایط مرطوب یا اشباع قرار می‌گیرد، مغزه‌ها قبل از آزمایش باید حداقل به مدت ۴۰ ساعت در آب غرقاب شوند.

جدول ۸-۲ ضریب تصحیح مقاومت فشاری مغزه‌ها

۱/۰۰	۱/۲۵	۱/۵۰	۱/۷۵	نسبت ارتفاع به قطر
۰/۸۷	۰/۹۳	۰/۹۶	۰/۹۸	ضریب تصحیح مقاومت فشاری

۸-۵-۳-۶ در مواردی که دستگاه نظارت به نحوه صحیح ریختن بتن در عضو، تراکم و عمل آوری آن مطابق بند ۸-۲-۱-۲ تردید داشته باشد، می تواند نسبت به مغزه گیری و انجام آزمایش روی آن ها اقدام نماید، هر چند نمونه های تهیه و عمل آوری شده در شرایط استاندارد، انطباق با رده را برآورده کرده باشد.


۸-۵-۵ سایر اقدامات

در مواردی که انجام آزمایش بارگذاری بر روی عضو مورد نظر ممکن نباشد و یا نتیجه قابل قبولی از آن حاصل نشود و کیفیت مقاومتی بتن از نظر پذیرش سازه‌ای همچنان در پرده ابهام باقی بماند، می‌توان اقدامات دیگری را به مرحله اجرا گذاشت این اقدامات شامل موارد «الف» تا «پ» زیر است:

الف- به‌کارگیری مقاومت مغزه در محاسبات تحلیلی روش اول
و دوم؛

ب - کاهش بارهای مرده و زنده، با تغییر کاربری سازه، یا تغییر در نقشه‌های تیغه‌بندی و تغییر مصالح مصرفی آن‌ها؛
پ- تقویت عضو دارای بتن مشکوک.

آزمایش بتن در سنین کم و اثر انواع سیمان بر روی مقاومت بتن



شکل ۱۰.۲ میزان رشد مقاومت فشاری برای بتن ساخته شده با انواع گوناگون سیمان.

۹-۱۰-۲۴ تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

مقاومت فشاری (به صورت نسبی)				نوع سیمان
۹۰ روزه	۲۸ روزه	۷ روزه	۱ روزه	
۱/۲۰	۱/۰۰	۰/۶۶	۰/۳۰	سیمان نوع I
۱/۲۰	۰/۹۰	۰/۵۶	۰/۲۳	سیمان نوع II
۱/۲۰	۱/۱۰	۰/۷۹	۰/۵۷	سیمان نوع III
۱/۲۰	۰/۷۵	۰/۴۳	۰/۱۷	سیمان نوع IV
۱/۲۰	۰/۸۵	۰/۵۰	۰/۲۰	سیمان نوع V

۳. به عنوان مثال در صورت ساخت بتن با سیمان پرتلند نوع II، می‌باید در روابط (۹-۱۰-۹) تا (۹-۱۰-۱۶) به جای f_c مقدار $f_c / 9$ را قرار داده و نتایج مقاومت ۲۸ روزه نمونه‌ها را با آن سنجید. همچنین در بتن‌های ساخته شده با سیمان پرتلند نوع II، می‌باید مقاومت معیار هفت روزه را به جای $f_c / 66$ مربوط به سیمان پرتلند نوع یک، برابر با $f_c / 56$ در نظر گرفت.

۴. استفاده از مقاومت‌های نمونه‌ها در سنین ۱۱ و ۴۲ روزگی به جای ۷ و ۲۸ روزه در بتن‌های ساخته شده با سیمان‌های پرتلند نوع دو یا پنج مجاز نیست و فاقد وجهت قانونی است.

آیین‌نامه بتن ایران

(تجدیدنظر دوم)

ک
آر
جلد دوم

مصالح و اجرا

ضابطه شماره ۲-۱۲۰

آخرین ویرایش ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

جدول ۶-۲ ضوابط طرح مخلوط بتن برای شرایط محیطی در معرض یون‌های کلرید

طبقه بندی	دسته بندی	نوع سیمان انتخابی	حداقل مقدار مواد سیمانی، کیلوگرم در متر مکعب	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی	حداقل رده بتن
۱	XCD1 XCS1	سیمان پرتلند نوع (۱) و (۲) و CEM I – SR10 و سایر سیمان‌های آمیخته	۳۲۵	۰/۵	C30
۲	XCD2 XCD3 XCS2	سیمان پرتلند نوع (۱) و (۲) و CEM I – SR10 و سایر سیمان‌های آمیخته	۳۲۵	۰/۴۵	C35
۳	XCD4 XCS3	سیمان پرتلند نوع (۱) و (۲) و CEM I – SR10 با مواد پوزولانی یا سرباره یا سیمان‌های آمیخته	۳۵۰	۰/۴۰	C35
۴	XCS4	سیمان پرتلند نوع (۱) و (۲) و CEM I – SR10 با مواد پوزولانی یا سرباره یا سیمان‌های آمیخته	۳۷۵	۰/۳۷	C40

جدول ۵-۶ مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده کلریدی، میلی متر

نوع عضو	نوع شرایط محیطی			
	(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
	XCD1 XCS1	XCS2 XCD2 XCD3	XCS3 XCD4	XCS4
تیرها اصلی، ستون‌ها و دیوارها	۴۵	۵۰	۶۰	۷۵
دال‌ها و تیر فرعی، تیرچه	۳۵	۴۰	۵۰	۶۰
پوسته‌ها و صفحات پلیسه‌ای	۳۰	۳۵	۴۵	۵۵
شالوده‌ها	۵۰	۶۰	۷۵	۹۰

- در مواردی که حفاظت‌های سطحی بتن با مواد مناسب انجام شود، مقادیر پوشش بتنی را می‌توان کاهش داد. میزان کاهش، باید بر اساس نوع پوشش و نتایج مطالعات آزمایشگاهی بدست آید.

- اگر رده بتن ۵ مگاپاسکال بیش از حداقل رده مندرج در جدول ۲-۶ باشد می‌توان حداقل میزان پوشش را ۵ میلی‌متر کاهش داد.

- برای میلگرد با قطر بیش از ۳۶ میلی‌متر، مقادیر پوشش باید ۱۵ درصد اضافه شود.

- حداکثر مقدار پوشش روی میلگرد نباید از ۱/۱۵ برابر مقدار «حداقل»، بیشتر شود.

۵-۶-۲-۴-۶ جنس «فاصله نگهدار» یا لقمه‌ها باید ترجیحا از نوع بتنی باشد. کیفیت بتن یا ملات بکار رفته باید مشابه بتن اصلی در نظر گرفته شود.



میست نهم

مقررات ملی ساختمان

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

۱۳۹۹

جدول ۹-۴-۶ حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگرد برای اجزای بتنی

پوشش روی میلگردها، میلی متر	میلگردها	نوع عضو	شرایط محیطی سازه‌ی بتنی
۷۵	کلیه‌ی میلگردها	کلیه‌ی اعضا	بتن در تماس دائم با خاک است.
۵۰	میلگردهای به قطر ۱۸ تا ۵۸ میلی متر	کلیه‌ی اعضا	بتن در تماس با هوا و یا تماس غیر دائم با خاک است.
۴۰	میلگردها و سیم‌های به قطر ۱۶ میلی متر و کم‌تر		
۴۰	میلگردهای بزرگتر از قطر ۳۶ میلی‌متر	دال‌ها، تیرچه‌ها و دیوارها	بتن در تماس با هوا و یا خاک نیست.
۲۰	میلگردهای قطر ۳۴ میلی متر و نازک‌تر		
۴۰	آرماتورهای طولی، خاموت‌ها، بست‌ها، دورپیچ‌ها و تنگ‌ها	تیرها، ستون‌ها، ستون پایه‌ها و اعضای کششی	